



Fixit 343

Ponte di aderenza al quarzo universale

Impiego: Fixit 343 si applica su sottofondi in beton, lisci o con debole assorbimento, quale ponte di aderenza per intonaci, all'interno e all'esterno. Indicato quale fondo per i rivestimenti di intonaci Fixit a base gesso. Fixit 343 consente il trattamento preliminare di superfici con assorbimento irregolare. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. L'umidità del supporto non deve superare il 3% della massa.


Caratteristiche:

- Minerale
- Spruzzabili, pettinabili e spazzolabili
- Su quasi tutti i sottofondi
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011343
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
aggiunta d'acqua	7 - 9 l/sacco
Consumo	0,3-0,37 kg/m ²
Tempo di lavorazione	ca. 90 min

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idratata bianca, cemento Portland
- Aggregati: sabbia di quarzo e di calce granulometria 0 - 1,2 mm
- Additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 343 in acqua pulita con miscelatore fino ad ottenere una massa omogenea senza grumi. Applicare su tutta la superficie uno strato coprente e ripassare con un rullo strutturato. Su un supporto destinato ad essere rivestito con il prodotto Fixit 660 intonaco di fondo a base calce e cemento o Fixit 661 Rapid intonaco di fondo a base calce e cemento, il ponte di aderenza deve essere spatolato e quindi rigato orizzontalmente con una spatola dentata. Fixit 343 può anche essere spruzzato in caso di applicazioni senza requisiti speciali per i rivestimenti a base di calce-cemento.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C.



Fixit 343

Ponte di aderenza al quarzo universale

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.