TECHNISCHE KAART

GRUNTOLIT-SG 302

Diep penetrerende grondverf

Parameters

Diep penetrerende grondverf voor ondergronden met hoog absorptievermogen Voor het gronden van ondergronden zoals gewoon beton en cellenbeton (bijv. gasbeton) muren van bakstenen, holle en volle betonblokken, gips anhydriet en gipsplaten. Ideaal voor het gronden van ondergronden voorafgaand aan het verven met dispersieverven, en ook voorafgaand aan het pleisteren (van gips, kalksteen, kalk cement, polymeer, enz.), keramische bedekking, behang, enz.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Deeltjes
- Diep penetrerend
- Verminderd het absorptievermogen
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van verf en mortel
- Bestand tegen verzeping

Gebruikswijze

Technische parameters

Artikelnummer	14470	14471
Verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	1 L/E	5 L/E
Unit per pallet	12 E/Pal.	120 E/Pal.
Kleur	kleurloos	
Verbruik	ca. 0,175 L/m^2	
Verbindingstijd	ca. 12 h	
pH-waarde	7	
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)	

Technische Kaart | NL | 07.08.2026

GRUNTOLIT-SG 302

Diep penetrerende grondverf

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Gebarsten en bekraste oppervlakken moeten worden gerepareerd met vereffende mortel 428 of een alternatief aangepast aan het type ondergrond. De mortel in de gerepareerde gebieden moet droog en goed verbonden zijn. Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel.
Cement-kalkpleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Gipspleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Gipsplat: Eenmalig gronden
Beton, gewapend beton: Eenmalig gronden
Dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden
Bakstenen en keramische holle blokken: Eenmalig gronden
Elementen van cellenbeton: twee keer gronden
Oude dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Voorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Vermijdt overmatig gronden Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

Technische Kaart | NL | 07.08.2026