


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX EPS-P 035

EPS- Pllaka izolimi për zonën e xokolaturës



Fushat e përdorimit

Pllakë shkume të ngurtësuar prej polisteroli EPS-P30 (WLG 035) shumë e zgjeruar për formimin e izolimin rrethues dhe të xokolaturës. Me sipërfaqe të valëzuar l përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. Si pllakë termoizolimi për sektore, në të cilat thithja e ujit dhe forca ngjitesë ndërmjet sipërfaqes së pllakës izoluese dhe suvasë , kërkon standarte të larta cilësie.

Karakteristikat

- Vetë izoluese optimale
- saktësi dimensionale falë formësimit me shkumë
- Qëndrueshmëri maksimale e formës edhe në temperatura dhe ngarkesa të larta
- Pa HFCKW- dhe HFKW

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	11321	11324	11325
EAN	9003304113217	9003304113248	9003304113255
Paketimi			
Sasi për njësi	5 m ² /Nj.	3 m ² /Nj.	2,5 m ² /Nj.
Njësi për paletë	10 Copë/Nj.	6 Copë/Nj.	5 Copë/Nj.
Gjerësia	1000 mm		
Lartësia	500 mm		
Trashësia e izoluesit termik	50 mm	80 mm	100 mm
Vlera R	1,45 W/mK	2,3 W/mK	2,9 W/mK
Reaksioni ndaj zjarrit	E EN 13501-1		
Kapilariteti	< 0,03 kg/m ² *min0,5		
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 60		
Përcjellshmëria termike	0,031 W/mK		
Tendosje presioni	> 160 kPa		
Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore	150 kPa		

ROFIX EPS-P 035

EPS- Pllaka izolimi për zonën e xokolaturës

Numri i artikullit	11321	11324	11325
Dendësia bruto		rreth. 30 kg/m ³ 30 kg/m ³	
Kapaciteti termik		rreth. 1,5 kJ/kg K	
Temperatura e nënshtresës		5 °C	

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi

Ngjitja e pllakave izoluese: Në zonën e xokolaturës përhapeni ngjitësin me një mallë me dhëmbë 10 x 10 ose me metodën me pika/metoda me vija (afërsisht 40 % sipërfaqe e ngjitur) mbi sipërfaqen e pasme të pllakës. Pllakat e xokolaturës duhet min. 30 cm në zonën ku uji sprucon të arrijë deri në kufirin e taraces. Pllakat izoluese duhet që gjatë ngjitjes të vendosen në nivel dhe të puthitura mirë me njëra-tjetrën. Pllakat izoluese të xokolaturës duhet të kapen me tiplla në kufirin e sipërm, sipas rregullave themelore të aplikimit të sistemit të termoizolimit.

Ngjitja e pllakave izoluese: Në zonën e xokolaturës përhapeni ngjitësin me një mallë me dhëmbë 10 x 10 ose me metodën me pika/metoda me vija (afërsisht 40 % sipërfaqe e ngjitur) mbi sipërfaqen e pasme të pllakës. Pllakat izoluese duhet që gjatë ngjitjes të vendosen në nivel dhe të puthitura mirë me njëra-tjetrën. Pllakat izoluese të xokolaturës duhet të kapen me tiplla në kufirin e sipërm, sipas rregullave themelore të aplikimit të sistemit të termoizolimit.

Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Staf i ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.