

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Strat de acoperire special



Domenii de utilizare

Este adecvat pentru toate materialele de construcție minerale, precum betonul, cărămida, BCA, piatra naturală și artificială, tencuiala, lemnul și suprafețele termoizolante, ca protecție permanentă împotriva graffiti. După efectuarea aplicării, instrumentul de aplicare trebuie curățat imediat cu solvent pentru a preveni întărirea permanentă a acestuia. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Proprietăți

- Proprietăți antigraffiti excelente
- Stabilitate a luciului excelentă
- Proprietăți bune de aderență pe multe suporturi
- Rezistent la substanțe chimice
- Stabilitate ridicată
- Uscare rapidă
- După întărirea completă, lacul este inofensiv din punct de vedere fiziologic
- Graffiti se poate îndepărta ușor cu apă

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000295662
EAN	9003304479337
Ambalaj	
Cantitate per unitate	5 L/UM
Culoare	Incolor
Consum	175 ml/m ²
Densitate	900 kg/m ³
Valoare sd	0,18 m

Compoziție

- Poliorganosiloxan

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Strat de acoperire special

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Informații punere în operă

RÖFIX PP 409 se întărește de obicei în câteva ore. Uscarea completă poate dura până la 24 de ore, în funcție de condițiile de mediu și grosimea stratului. Graffiti-urile existente pot fi îndepărtate de mai multe ori cu ajutorul unui dispozitiv de curățat cu apă de înaltă presiune. Pentru aceasta, se recomandă o presiune de curățare de 60–80 bar.

Punere în operă

Materialul se amestecă omogen înainte de aplicare. Înainte de aplicarea RÖFIX PP 409, suprafața trebuie să fie curățată, fără praf și uscată. Curățarea se poate face cu o perie sau cu un aparat de curățat cu apă sub presiune sau agenți de curățare. Aplicarea RÖFIX PP 409 se poate face cu ajutorul dispozitivelor Airless. Pentru aplicarea pe suprafețe mai mici, produsul poate fi aplicat cu rola sau pensula. De regulă, nu este necesară aplicarea unei amorse. RÖFIX PP 409 poate fi aplicat într-unul sau mai multe straturi. Mai întâi, ar trebui realizată o suprafață de probă, în special dacă ar trebui să fie evidențiate culorile sau un graffiti deja existente. Pentru o prelucrabilitate mai ușoară, vâscozitatea produsului RÖFIX PP 409 poate fi diminuată prin reducerea de solvent adăugat.

Depozitare

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. La utilizarea pe suporturi care nu sunt menționate în această fișă tehnică se recomandă consultarea serviciului de consultanță. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.