



## Fixit PP 201 Silica LF

### Silikat Tiefgrund und Verdünnung

**Anwendung:** Mineralisches, ökologisches Universalprodukt für Fixit Silikatputze und die Silikatfarbe Fixit 784 OF. Transparente Grundierung mit algiziden und fungiziden Eigenschaften aufgrund ihrer natürlichen Alkalität. Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich und aufgrund der Verwendung schadstofffreier Rohstoffe ist auch ein unbedenklicher Einsatz im Innenbereich möglich. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein.

**Eigenschaften:**

- ELF (emissionsarm und lösemittelfrei)
- Farblos, transparent
- Haftverbessernd
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000955019
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.
Menge pro Einheit	10 l/Kanister
Verbrauch	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Verbrauch	150–250 l/m <sup>2</sup>
Farbe	Transparent
pH-Wert	ca. 11,5

**Zusammensetzung:** • Bindemittel: Kaliwasserglas «Silikat» mit organischen Zusätzen

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:**

**Als Verdünnung**  
Für Fixit Silikatfarben und -putze sind die produktspezifischen Mischungsverhältnisse aus den Technischen Merkblättern der jeweiligen Produkte zu entnehmen. Das Produkt ist in dieser Anwendungsform **unverdünnt** zu verwenden.

**Als Grundierung/Tiefgrund**  
Produkt mit Wasser verdünnen und auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Die Grundierung muss vom Untergrund aufgesaugt werden, ohne dass ein durchgehender Film entsteht. Es dürfen keine glänzenden Schichten entstehen. Dazu sind Verdünnungen mit Wasser von 1:1 bis 1:3 nötig.

**Lagerung:** Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monaten lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +8 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.



## Fixit PP 201 Silica LF

### Silikat Tiefgrund und Verdünnung

---

#### Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.