

## TECHNICKÝ LIST (TL)

### HASIT 1110

HANSIT® hydroizolační sěrka



#### Oblast použití

Minerální povrchové těsnění na cementové bázi V oblasti pozemního stavitelství k utěsnění proti půdní vlhkosti a netlakové povrchové a prosakující vodě ve vlhkých prostorách s malým až středním zatížením vlhkostí (např. koupelny, vlhké místnosti). Ve vodním stavitelství k utěsnění štol, staveb vzdutí, nádrží, kanalizačních propustí. Při sanaci starých staveb k dodatečnému utěsnění proti vnikání vlhkosti a vody. Nepoužívat na povrchovou úpravu šlechtěných omítek a zateplovacích systémů


#### Vlastnosti

- Vodovzdorný
- Kontinuálně vlhkovzdorné
- Vyšší mechanická odolnost
- Bez rozpouštědel
- Přetíratelné

#### Zpracování



#### Technická data

Číslo výrobku	2000023044
Celní tarifní číslo	32149000
Balení	
Množství na balení	25 kg/Bal.
Barva	Šedý
Spotřeba	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Ztvrdnutí	Schnutí
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	ca. 2000 kg/m <sup>3</sup>
Teplota podkladu	5 °C
Pokyny k balení	V recyklovatelném papírovém pytli

# HASIT 1110

HANSIT® hydroizolační stěrka

## Materiálové složení

---

- Křemenné písky
- Cement

## Podmínky zpracování

---

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +25 °C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.

## Podklad

---

Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty.

## Příprava podkladu

---

Zbytky malty a volný beton musí být pečlivě odstraněny.

## Informace o zpracování

---

Nesmíchejte s jinými materiály.

## Bezpečnostní pokyny

---

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

## Skladování

---

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí.

Skladovatelnost: minimálně 6 měsíců. Skladovat dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr6+). Datum výroby je na boku obalu.

## Všeobecné informace

---

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.