



Creteo® Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvratnika za vrata i prozore, zidova u baštama, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

Karakteristike: • Beton: Plastična obrada

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569289
ERGO	38425
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost u litrama	oko 12,5 l/jed.
Potrošnja	oko 550 l/t
Izdašnost	oko 12,5 l/jed.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6) (EN 1015-6)	oko 2.200 kg/m ³
Nasipna gustoća (B3345)	oko 1.700 kg/m ³
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 25 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≤ 4 MPa
E - modul	oko 30 GPa
Razred konzistencije	F3
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 %
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Reakcija na požar	Klasa A1
Deo vode	oko 0,13
Težina	25 kg

Sastav:

- Cement
- Klasirani pesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Priprema materijala: Nakon uvođenja beton je potrebno rasporediti adekvatnim merama (pritiskanjem, vibriranjem ili treskanjem).
Potrebna količina vode estrih 2,1 lit/25 kg (8,5%/25 kg). Potrebna količina vode beton: 3,1 lit/25 kg (12,5%/25 kg).



Creteo® Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne mešalice za beton.
Upozorenja:	Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Beton mora da bude ugrađen u roku jednog časa od dodavanja vode.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.
Opšte napomene:	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.