

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Poly LIGHT

Klebe-/Armiermörtel




Anwendungsbereiche

Mineralischer, rohweißer Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW), Holzweichfaser- (HWF) und Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) Dämmplatten. Für 3 und 5 mm Armierschichtdicke (Mindestputzdicke MPD). Nutzungskategorie: II gemäss ETAG 004. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten (EPS-P/XPS-R/EPS-S). Das Putzsystem unter Terrain ist mit RÖFIX OPTIFLEX vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Feuchteschutz ist über die fertige GOK hochzuführen.



Eigenschaften

- Universell anwendbar
- Hervorragende Verarbeitung
- Lange Offenzeit

Verarbeitung



Technische Daten

| Art. Nr. | 2000154806 | 2000152609 |
|----------------------------|---|---|
| EAN | 9003304460083 | 9003304460090 |
| Verpackung |  |  |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH | 1000 kg/EH |
| Einheit pro Palette | 48 EH/Pal. | |
| Körnung | 0-1,2 mm | |
| Farbe | Rohweiß | |
| Verbrauch | ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 3,5 kg/m ² (Kleben) ca. 4,5 kg/m ² (Armieren) | |
| Verbrauchshinweis | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. | |
| Ergiebigkeit | ca. 22,5 L/EH | ca. 900 L/EH |
| Wasserbedarfsmenge Einheit | ca. 7,25 L/EH | ca. 290 L/EH |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 EN 13501-1 | |
| Wasseraufnahme | < 0,5 kg/m ² *min0,5 | |
| Wasserdampfdiffusion | ca. 20 | |

RÖFIX Poly LIGHT

Klebe-/Armiermörtel

| Art. Nr. | 2000154806 | 2000152609 |
|-----------------------|--|------------|
| Druckfestigkeit | 5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11 | |
| Biegezugfestigkeit | ≥ 2 N/mm ² | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,45 W/mK EN 1745:2002 (Tabellenwert) 0,49 W/mK EN 1745:2002 (Tabellenwert) | |
| E-Modul | ca. 4000 N/mm ² | |
| Austrocknungszeit | ca. 24 h | |
| Mindestputzdicke | 3 mm | |
| Schichtdicke | 0-5 mm | |
| Schlagfestigkeit | > 3 J | |
| sd-Wert | ca. 0,1 m | |
| Spez. Wärmekapazität | ca. 1,11 kJ/kg K | |
| Trockenrohdichte | ca. 1210 kg/m ³ | |
| Untergrund Temperatur | 5-25 °C | |

Materialbasis

- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Leichtzuschlag (organisch)
- Weiszement (chromatfrei)

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen. Auf alten oder nicht tragfähigen Putzgründen sind Bau- oder Dämmplatten generell zusätzlich zu verdübeln.

Zubereitung

Bei Handverarbeitung einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen. Mischzeit bei händischer Anmischung 2-3 Minuten. Nach dem Anrühren ca. 10 Minuten ruhen lassen (Reifezeit). Dann nochmals kurz aufmischen.

Verarbeitungshinweis

Dämmplatten dürfen erst nach ausreichender Kleberhärtung mechanisch Teilbelastet werden (z.B. klopfen mit Richtlatte, schleifen oder dübeln). Diese Reife wird bei einer Bauteilmindesttemperatur ab ca. +15 °C nach ca. 2 Tagen erreicht (auch bei schwach saugenden Untergründen wie z.B. Beton). Kältere Bauteile mit mind. +5 °C und unter +15 °C bei der Verklebung verzögern die

RÖFIX Poly LIGHT

Klebe-/Armiermörtel

Erhärtungsgeschwindigkeit um mind. 1–2 Tage, auch bei schönen, warmen Witterungsbedingungen unter Tags. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen. Frischmörtel innerhalb 2 Stunden verarbeiten und aufbrauchen. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Kleben der Dämmplatten: Klebemörtel in Randwulst-Punkt-Methode ($\geq 40\%$ Klebefläche) auftragen. Wulstbreite ca. 5 cm, Wulsthöhe ca. 2 cm.

Bei planebenen Untergründen und bei 1seitig beschichteten Mineralwolle-Lamellenplatten kann der Kleber auf der Dämmplattenrückseite mittels Zahntraufel aufgetragen und einmassiert werden.

Armieren der Dämmplatten: Armiermörtel ca. 2–3 Tage nach dem Kleben (je nach Witterung und Verdübelung) für die Mindestputzdicke 3 oder 5 mm aufspachteln und mit der Zahntraufel R12 oder R16 abkämmen.

Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stösse mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlatte planeben verziehen.

Nach einer Standzeit von 5–7 Tagen (je nach Witterung, bei feucht-kalter Witterung entsprechend länger) kann das entsprechende Oberputzsystem aufgebracht werden.

Das Produkt kann in einer Schichtdicke von 3–5 mm verarbeitet werden.

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Bewegungsfugen: Konstruktive Fugen oder Dehnfugen dürfen nicht überputzt werden. Im Außenbereich dürfen dafür keine Putzschnitte ausgeführt werden, sondern sind geeignete Putzprofile einzusetzen. Nach entsprechender Stand- bzw. Trocknungszeit kann, je nach verwendbarer Profilart, bauseits eine fachgerechte Verfüllung vorgenommen werden. Bei dunklen Farbtönen mit einem HBW < 25 % ist die RÖFIX SycoTec-Richtlinie zu beachten.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel.

Luftfeuchte. Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.