

TEHNIČKI LIST

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Pjena za lijepljenje



Područja primjene

Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplinsko-izolacijskih sustava. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča. Prikladno za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih stropova, unutarnje izolacije i sl. Lijepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča u suhoj gradnji. Ispuna šupljina između pojedinačnih toplinsko-izolacijskih elemenata.

Svojstva

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, žbukanje itd.)
- Nakon najkasnije 2 sata moguće je nastaviti s radovima
- Bez pripreme
- Lakša obrada zbog ogromnog smanjenja težine
- izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148421
EAN	9003304432097
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	750 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.
Boja	narančasta
Potrošnja	pribl. 200 ml/m ² (lijepljenje)
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Čvrstoća na povlačenje	0,19 N/mm ²
Toplinska vodljivost	pribl. 0,035 W/mK
Vrijeme sušenja	pribl. 40 min
Čvrstoća na smicanje	0,14 N/mm ²

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Pjena za ljepljenje

Uvjeti obrade

utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Podloga

Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašinu, razdjelne slojeve odnosno nenosive, pjeskovite dijelove, treba ukloniti.

Upute za ugradnju

Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod lijepljenih i max. 2 cm kod lijepljenih i tiplanih sustava). Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano višoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu