

FICHE TECHNIQUE (FT)

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI

Peinture de façades




Domaines d'application

Peinture perméable à la vapeur pour façades enduites et revêtues avec des systèmes d'isolation thermique. Peinture hybride basée sur la technologie SiSi avec une combinaison optimisée des caractéristiques de ses composants organiques et inorganiques. La technologie SiSi RÖFIX se base sur une nouvelle structure élastique polymérique-stabilisée di silicate/syloxane. Applicable sur les supports minéraux et organiques (par ex. peintures en dispersion et à base de latex, peintures à la chaux et minérales, enduits à base de chaux/ciment et résine synthétique, grès calcaires et surfaces en béton). C'est la peinture élastique idéale pour l'assainissement des systèmes d'isolation thermique vieux mais encore intacts.

Propriétés

- Haut pouvoir couvrant
- Stabilité de la couleur
- Résistant au farinage
- Pauvre en tension par technologie RÖFIX RELAX

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000151517	2000151518
EAN	9003304321650	9003304321711
Emballage		
Quantité par unité	15 L/unité	5 L/unité
Unité par palette	24 unité/pal	64 unité/pal
Couleur	Blanc	
Choix des couleurs	toutes les nuances (selon la directive RÖFIX SycoTec)	
Degré de brillance	Mat terne	
Consommation	env. 0,15 L/m ² /main	
Absorption d'eau	env. 0,08 kg/(m ² ·h ⁰⁵)	
Ouverture à la diffusion de vapeur	Perméabilité à la vapeur normal	
Valeur pH	8,5	
Valeur sd	< 0,14 m	
Poids spécifique	1,47 kg/L	

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI

Peinture de façades

Numéro d'article	2000151517	2000151518
Température du support	5-25 °C	
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.	
Teneur COV	< 21 g/L	
Catégorie COV	C	

Conditions de mise en œuvre

Pendant la mise en œuvre et le séchage la température ambiante et du support ne doit pas être au dessous de +5 °C. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes du chantier. Avec une humidité relative du 65 % et une température ambiante de +20 °C la surface est sèche et peut être peinte après 5 heures environ. Pour un séchage complet et pour pouvoir solliciter les environnements il faut attendre 3 jours environ.

Jusqu'au séchage complet protéger des agents atmosphériques extrêmes tels que par ex. froid, gel, chaleur, lumière directe du soleil, humidité, pluie, vent, courants d'air, etc.

Support

Le support doit être sec, porteur ainsi que sans souillures comme poussière, suie, algues, efflorescences etc. En cas de renvoi à d'autres produits RÖFIX, veuillez tenir compte de leurs fiches techniques aussi.

Enduit appartenant au groupe des mortiers II et III: enduits à base de ciment et chaux/ciment: Les surfaces très absorbantes doivent être prétraitées avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF avant la mise en œuvre de la couche moyenne et finale. Pour le revêtement direct de nouvelles surfaces d'enduits RÖFIX à base de chaux/ciment il faut attendre 3-4 semaines.

Peintures (vieilles) et revêtements porteurs (vieux) à base de silicates: Les surfaces très absorbantes doivent être prétraitées avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF. En cas de supports qui ne posent pas de problèmes revêtir directement avec une couche moyenne et finale.

Revêtements organiques porteurs (dispersions opaques et revêtements acryliques): Les surfaces très absorbantes doivent être prétraitées avec RÖFIX PP 301 HYDRO LF. En cas de supports qui ne posent pas de problèmes revêtir directement avec une couche moyenne et finale.

Béton: Les surfaces en béton doivent être brossées et

dépoussiérées. En cas de présence d'éventuelles boues de ciment il faut les enlever mécaniquement. Pour enlever les résidus d'huiles de coffrage, graisses et cires il faut employer un jet de vapeur. Les petits trous ou les cavités de retrait peuvent être réparés avec des convenables enduits de rebouchage RÖFIX. Si on applique successivement des peintures organiques on conseille de prétraiter la surface avec RÖFIX PP 315 BETONGRUND.

Surfaces avec enduit rénové ou nouveau, avec contaminations de suie, salissures, etc.: Enlever la poussière de la surface et la laver avec soin. Rendre neutre le support en appliquant la peinture isolante RÖFIX PP 307 ISO LF.

Appliquer successivement une couche de fond et une finale. Enduit du groupe mortier (chaux, chaux/ciment, ciment, plâtre, plâtre/chaux, anhydrite): Les revêtements et les supports qui, malgré un approprié prétraitement avec RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF o PP 307 ISO LF, gardent une consistance insuffisante (essai de coupure selon EN 2409) doivent être enlevés mécaniquement.

Prétraitement du support

Couvertures: les autres surfaces voisines tels que vitres, céramiques, aluminium, acier inox, fenêtres, bois, meubles, sols, etc. doivent être convenablement couvertes. Les projections fraîches de peinture doivent être enlevées avec un chiffon humide ou avec de l'eau fraîche. Petites irrégularités: avant d'appliquer le primaire d'accrochage et la couche de peinture de fond, égaliser à l'aide d'appropriés produits RÖFIX.

Préparation

Ne brasser que brièvement. Eviter de trop brasser.

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI

Peinture de façades

Consigne de mise en œuvre

En cas de coloris foncés et intenses, <25% FR, nous renvoyons au système pour façades RÖFIX SycoTec. A ce propos, nous vous prions de bien vouloir contacter notre service de conseil technique.
délayer la première couche à l'eau (max. 10%) délayer la deuxième couche à l'eau (max. 5%)

Mise en œuvre

Procéder à une application saturée, régulièrement couvrante au moyen d'un pinceau, rouleau ou brosse adéquats. La structure du revêtement consiste en un prétraitement du support (RÖFIX PRIMAIRES) et donc en le revêtement lui-même. La peinture finale est constituée par une couche de fond, moyenne et finale.

Les couches de fond et moyenne peuvent être diluées avec max. 10% d'eau. La couche finale peut être diluée avec max. 5% d'eau. Le produit peut être appliqué même avec une dilution trop élevée. Ses caractéristiques techniques (résistance à l'abrasion, pouvoir couvrant, résistance au farinage, ...) ne sont cependant plus garanties.

rouleau 2x

Appliquer de manière régulière à la machine avec un appareil gicleur adéquat.

Application airless: angle de projection/buse/pression - 50°/0,021/0,53 (inch/mm) > 140 bar.

Dans le système à projection, avant l'application, la peinture doit être soigneusement mélangée et filtrée.

En général recouvrir les éléments de bâtiments adjacents (fenêtres, cadres de fenêtres, portes etc.) avant la mise en œuvre, afin de les protéger des salissures resp. des endommagements. Ce produit est équipé d'un film conservateur pour une action retardatrice et préventive contre le développement des moisissures et des algues. En cas de sollicitation/charge accrue, il est possible d'augmenter celle-ci en ajoutant le film conservateur EXTRA.

Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé.
Période de conservation: min. 24 mois.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales. Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Les données techniques concernent les produits de base. La coloration peut comporter des différences dans les valeurs caractéristiques. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes. Compte tenu de l'emploi de matières premières naturelles les valeurs relatives à certaines fournitures peuvent présenter de légères différences. En cas d'enduction de supports qui ne sont pas mentionnés ici, il faut nous consulter préalablement. En cas de commandes successives, il peut y avoir des légères différences de teinte par rapport au nuancier, s'il est nécessaire on peut prévoir une surface-échantillon dans le chantier. Les données relatives aux temps ouvert et d'attente concernent les conditions de laboratoire (+20 °C/humidité relative 65 %) et peuvent donc changer selon les conditions dans le chantier. En cas d'applications et supports non décrits dans cette

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI

Peinture de façades

documentation, il faut nous consulter préalablement. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.