



RÖFIX Renopor® Anpasskeil

Panneau isolant pour intérieurs

Avis juridiques et techniques: Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application: Pour l'isolation des ponts thermiques sur les plafonds, etc. De 5 à 50 mm en continu.

Propriétés:

- Calorifuge
- Non combustible
- Il évite la formation de condensation grâce à une haute capillarité
- Mise en œuvre rapide et économique

Mise en œuvre:

| Données techniques | |
|--|--|
| SAP-Art. Nr.: | 2000153098 |
| Type d'emballage | |
| Unités par emballage | 6 m ² /unité (AT) |
| Quantité par unité | 12 pce/unité |
| Épaisseur | 50 mm |
| Longueur | 1.000 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Remarque de consommation | Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives et dépendent fortement du support et de la technique d'application. |
| Masse volumique à sec | 290 kg/m ³ |
| Diffusion de la vapeur d'eau μ | 7 |
| Valeur pH | 10 |
| Capacité thermique spéciale | 1 J/kg K |
| Résistance à la compression (28 jours) | 1,4 N/mm ² |
| Résistance à la flexion | 0,8 N/mm ² |
| Absorption d'eau | 80 kg/m ² |
| Homologation | IBR Rosenheim, D - Institut de Biologie du Bâtiment |
| Comportement au feu | A1 (EN13501-1) |

Base du matériau:

- Chaux durcissante à l'air
- Verre liquide potassique
- Pour une utilisation sur des bâtiments classés, car purement minérale, sans ciment et hydraulique

Conditions de mise en œuvre: Pendant les phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne pas dépasser +30 °C. En phases de mise en œuvre et de prise, les matériaux doivent être protégés du gel pendant au moins trois jours.



ROFIX Renopor® Anpasskeil

Panneau isolant pour intérieurs

| | |
|---|--|
| Avertissements: | <p>Dans le cas des enduits d'assainissement, les enduits de finition et la peinture finale doivent respecter les normes de la directive WTA. Des revêtements non appropriés peuvent comporter des problèmes d'adhérence ou compromettre la fonctionnalité du système d'enduit d'assainissement.</p> <p>On applique les règles générales du bâtiment, les normatives WTA Systèmes d'assainissement - 2-9-04/D aussi bien que les recommandations SIA 3002 Enduit assainissant et Systèmes d'assainissement.</p> |
| Avertissement relatif aux dangers: | <p>Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.</p> |
| Consigne de mise en œuvre: | <p>Ne pas appliquer en conditions d'exposition directe au soleil, vent fort et haute humidité.</p> <p>Ne pas utiliser le matériau d'anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau frais.</p> <p>Appliquer le mortier frais dans les 2 heures.</p> |
| Remarques générales: | <p>Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.</p> <p>Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.</p> <p>Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu.</p> <p>Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.</p> <p>Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.</p> <p>La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.</p> <p>Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.</p> |