



# RÖFIX Silikon BASIS

Структурна завършваща мазилка

<b>Правни и технически указания:</b>	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.				
<b>Области на приложение:</b>	Фабрично приготвена, готова за употреба, тънкослойна завършваща мазилка с богата гама от цветове, различни структури и едрини. Декоративна структурна мазилка за нанасяне върху готови и grundирани фасади с ТИС или мазилка, за ръчна и машинна обработка.				
<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Декоративна</li><li>• Различни зърнометри</li><li>• Лесна обработка</li><li>• Висока устойчивост на атмосферни влияния</li><li>• За пръскане</li></ul>				
<b>Начин на обработка:</b>					
<b>Технически данни</b>					
SAP-Art. Nr.:	2000569077	2000569078	2000569398		
ERGO	45872	45876	45880	PK I	PK II
Информация				PK I	PK II
Вид опаковка (ОП)					
Единици на пале	24 Опак./палет (RS)	24 Опак./палет (RS)	24 Опак./палет (RS)	24 Опак./палет (RS)	24 Опак./палет (RS)
Разфасовка	25 Kg/опак				
Цвят				цветна	цветна
Структура на мазилката	пердашена	пердашена	Влачен структур		
Зърнометрия	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 2 mm		
Разходна норма	ок. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	ок. 3 kg/m <sup>2</sup>	ок. 2,7 kg/m <sup>2</sup>		
плътност в сухо състояние	ок. 1.800 kg/m <sup>3</sup>				
Коефициент на проницаемост на водни пари $\mu$	ок. 100				
Коефициент на топлопроводност $\lambda$ 10, dry (EN 1745:2002)	ок. 0,63 W/mK				
Стойност на pH	ок. 9				
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K				
Абсорбция на вода	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h				
Сертификати от изпитване	Реакция на огън Евроклас A2-s1, d0 съгласно EN 13501				
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.				
Температура на основата	> 5 - < 25 °C				
Реакция на огън	A2-s1, d0				



## RÖFIX Silikon BASIS

Структурна завършваща мазилка

SAP-Art. Nr.:	
ERGO	PK III
Информация	PK III
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	24 Опак./палет (RS)
Разфасовка	25 Kg/опак
Цвят	цветна
Структура на мазилката	
Зърнометрия	
Разходна норма	
плътност в сухо състояние	ок. 1.800 kg/m <sup>3</sup>
Коефициент на проницаемост на водни пари $\mu$	ок. 100
Коефициент на топлопроводност $\lambda$ 10, dry (EN 1745:2002)	ок. 0,63 W/mK
Стойност на pH	ок. 9
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Абсорбция на вода	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h
Сертификати от изпитване	Реакция на огън Евроклас A2-s1, d0 съгласно EN 13501
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C
Реакция на огън	A2-s1, d0

- Основа на материала:**
- Свързващо вещество
  - Пълнители
  - Пигменти
  - Химични добавки

**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

**Основа:** Основата трябва да е суха, товарносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.). Основи с различна попиваща способност могат да доведат до оптически видими разлики по повърхността (напр. лъскави петна, разлики в цвета и др.). Преди нанасяне на завършващата мазилка основата трябва да не е замръзнала и да няма опасност от замръзване от min. 7 часа.

**Пригодност на основата:** **Варови хастарни мазилки:** Да не се използва върху тези основи.  
**Варови/циментови хастарни мазилки:** подходяща  
**Леки хастарни мазилки:** Да не се използва върху тези основи.  
**Топлоизолационни мазилки:** Да не се използва върху тези основи.  
**Бетон:** Върху изравнителни шпакловки (Renostar или Renoplus)  
**Стара минерална, небоядисана мазилка:** Да не се използва върху тези основи.  
**Стара мазилка с минерална боя:** Да не се използва върху тези основи.  
**Гипсови хастарни сухи мазилки:** Да не се използва върху тези основи.  
**Гипсокартонени плоскости:** Да не се използва върху тези основи.  
**Гипсофазер (напр. Fermacell):** Да не се използва върху тези основи.



## RÖFIX Silikon BASIS

Структурна завършваща мазилка

<b>Предварителна обработка на основата:</b>	Преди полагане на завършващата мазилка, основата трябва да се обработи min. 24 часа предварително със системен grund, използвайки четка или валяк от агнешка кожа. Grundът трябва да бъде неразреден, да се нанесе пълноплощно и наситено. Нездрави и напукани стари бои се отстраняват механично.
<b>Приготвяне:</b>	Готов за употреба продукт. При необходимост се разрежда с малко вода до получаване на желаната за обработка консистенция. Преди обработка материалът в кофата се разбърква добре с подходяща (въртяща се на бавни обороти) електрическа бъркалка. По време на обработката смесената завършваща мазилка се разбърква често, за да се избегне утайване на гранулите.
<b>Начин на обработка:</b>	Съседни площи се обработват без прекъсване прясно в прясно. Полагане като влажена мазилка: Нанася се равномерно с чиста, неръждаема, стоманена маламашка (без да се образуват вдълбнатини и наставки). Машинното нанасяне се извършва равномерно с подходящ пистолет. Структуриране като драскана мазилка: желаната структура се получава с подходяща стиропорена/пластмасова маламашка. Да се структурира навреме. Редовното почистване на структуриращия инструмент по време на обработка е много важно! След употреба почистете внимателно инструмента с вода. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Високата въздушна влажност и ниските температури удължават времето на сътрягане и съхнене. Участъци от основата с различна попивателна способност могат да доведат до разлики в цвета. Прекалено силното разреждане или обработката при вятър и/или силно слънце води до образуване на пукнатини. Принципно при неблагоприятни атмосферни условия до пълното изсъхване на фасадата трябва да се вземат необходимите защитни мерки (напр. защита от дъжд).
<b>Указания:</b>	Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди. Препоръчително е да се използва стоманена маламашка, а не пластмасова, тъй като с нея се постига по-равномерна повърхност. За да се предотвратят разлики в цветовете, да не се работи с различни инструменти. Ниските температури и високата влажност повишават времето за съхнене. Поради употребата на естествени сировини са възможни минимални разлики в цветовете. Върху взаимносвързани повърхности трябва да се нанася оцветена мазилка само от една поръчка/доставка. При повторни поръчки трябва да се посочи строителния обект и времето на първата поръчка. Материали, които са отлежали дълго време могат да променят цвета си. Моля, проверете цвета преди нанасяне. Предявянето на претенции по-късно не могат да бъдат взети под внимание. Атмосферното влияние, интензитета на UV-лъчението и въздействието на влагата с течение на времето променят повърхността. Възможна е видима промяна на цветовете. Тази промяна се повлиява от условията на обекта и материала. Препоръка: Устойчивостта на по-наситените и/или на много тъмните цветове се подобрява чрез допълнително нанасяна на боя. При ненапълно изсъхнали повърхности или влагонатоварване, като напр. конденз, мъгла/дъжд, може да разтвори част от веществата и те да се разсложат върху повърхността. В зависимост от интензитета на цвета, видимите ефекти са различни. Те не оказват влияние върху качеството на продукта. Ефектите изчезват при други атмосферни влияния.
<b>Съвети за безопасност:</b>	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
<b>Съхранение:</b>	Срок на годност: минимум 24 месеца.



## RÖFIX Silikon BASIS

Структурна завършваща мазилка

---

### Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.  
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за  
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на  
потребителя.  
Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други  
допълнителни задължения.  
Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за  
неговото предвидено предназначение.