


TEHNIČKI LIST

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje




Područja primjene

Gruba armaturna mrežica od staklenih vlakana otporna na alkale. Posebno prikladna za armiranje RÖFIX Aerogel toplinsko-izolacijskog sustava. I kao mrežica za armiranje na žbukama koje sadrže gips. Za armiranje u kontaktnom toplinsko-izolacijskom sustavu teškim oblogama RÖFIX StoneEtics® 50.


Svojstva

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.
- Dobra prionjivost žbuke
- Ne sadrži PVC

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148434
EAN	9003304433483
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	50 m ² /jed
Jedinica po paleti	1200 m ² /pal.
Boja	bijela
Dužina	5000 cm
Širina	100 cm
Reakcija na požar	A1 EN 13501-1
Težina po jedinici površine	oko 0,17 kg/m ²
Površinska masa gotovog proizvoda	0,17 kg/m ²
Otpornost na trganje	> 1200 N/mm ² K > 1400 N/mm ² S

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Upute za ugradnju

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Mrežicu je na potrebne dimenzije moguće rezati prikladnim, oštrim alatom (nož ili škare).

Mrežica za armiranje prije ugradnje se poravna i pravilno površinski utisne u prethodno pripremljenu posteljicu od morta uz minimalno preklapanje 10 cm na spojevima. Minimalna prekrivenost mrežice mora iznositi min. 1 mm, a na spojevima min. 0,5 mm.

Proizvod je specijalno namijenjen za armiranje RÖFIX StoneEtics 50 i RÖFIX Aerogel toplinsko-izolacijskog sustava. Zbog načina izvedbe mrežica je prikladna i za ugradnju u gipsano-vapnene žbuke (preko električnih instalacija, šupljih građevinskih blokova za lijevanje betona i sl.), no, nije prikladna za primjenu na podlogama od gipsa ni za stropove.

Upozorenja

U skladu sa zakonom o kemikalijama nije potrebno označavati.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.