

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

MAX PROTECT 042

Polisilīcija biopārklājums



Piemērošanas jomas

Inovatīvs plānslāņa dekoratīvais apmetums ar jaunu recepti. Plānslāņa apmetuma pielietojums ēku iekšpusē un ārpusē. Sistēmu KREISEL WÄRMEDÄMM-SYSTEM PS-BIO un WÄRMEDÄMM-SYSTEM MW-BIO sastāvdaļa. Divu milimetru frakcijas "samanītes" (Kornputz) var uzklāt mehāniski bez nogludināšanas. Pēc izžūšanas veidojas hidrofobisks, elastīgs un izturīgs apmetums. Izžūstot, apmetumam piemīt pašattīrošās īpašības, tāpēc tas ir izturīgāks pret bioloģisko piesārņojumu.

Īpašības

- Ūdensizturīgs
- Sala izturīgs
- Ilgmūžīgs
- Pašattīrošs
- Izturība pret bioloģisko piesārņojumu
- Ūdeni atgrūdošs
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Augsta triecienizturība >40 J
- UV izturīgs
- Spilgtas krāsas

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	5907418016461	5907418016478
Iepakojums		
Daudzums uz vienību	25 kg/Gab.	
Graudainība	0-1,5 mm	0-2 mm
Apmetuma struktūra	Salmi (Korn)	
patēriņš	2,3 kg/m ²	3,5 kg/m ²
Laika iestatišana	ca. 48 h	
sd vērtība	≤ 0,33 m	
Apstrādes laiks	20 min	

MAX PROTECT 042

Polisilīcija biopārklājums

Materiāla bāze

- Minerālie piedevas
- Modificētas piedevas
- Pigmenti
- Ūdens silikona polimēru dispersija
- Uzlabotāji piedevas

Apstrādes nosacījumi

Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai.

Substrāts

Katru pamatni jāgruntē ar TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330 vismaz 24 stundas pirms apmetuma uzklāšanas. Sēnītēm un citiem mikroorganismiem bojātus pamatus deaktivēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008. Pirms TYNKOLIT grunts uzklāšanas ļoti uzsūcošas un putekļainas virsmas jāgruntē ar GRUNTOLIT-W 301. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām. Siltumizolācijas sistēmas armatūras slānis: Gruntēšanai izmantojiet TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330. Kaļķa-cementa apmetums: Gruntēšanai izmantojiet TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330. Ģipša apmetums: Gruntēšanai izmantojiet TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330. Ģipškartons: Gruntēšanai izmantojiet TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330. Betons, dzelzsbetons: Gruntēšanai izmantojiet TYNKOLIT-U 340 vai TYNKOLIT-T 330.

Substrāta pirmapstrāde

Pirms TYNKOLIT grunts uzklāšanas ļoti uzsūcošas un putekļainas virsmas jāgruntē ar GRUNTOLIT-W 301.

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai krāsa atbilst jūsu pasūtījumam. Izstrādājumi ar uzlīmi, kurā norādīts: Bāze B, Bāze C vai Bāze D, ir starpprodukti, kas paredzēti apmetuma pigmentēšanai. Lai iegūtu atbilstošu krāsas intensitāti, labu pārklājumu un izvairītos no krāsu atšķirībām, tiem jābūt pigmentētiem. Nav atļauts izmantot nepigmentētus. Nelielas krāsu atšķirības no parauga ir iespējamās. Lielās platībās un kritiskos krāsu toņos pēc žūšanas būtu jāveic tests, lai pārbaudītu krāsas atbilstību. Reālos apstākļos šīs krāsas var nedaudz atšķirties no tām, kas parādītas paraugu grāmatās, ņemot vērā žūšanas procesa ātrumu, virsmas tipu un lietošanas tehniku.

Apstrāde

Špakteles javu ar špaktelļāpsti (nerūsējošā tērauda) uzklāj uz virsmas biezumā, kas atbilst gauda lielumam. Pārmērību noņem ar tiem pašiem rīkiem. Ar taisnām vai aplveida kustībām izveido vēlamo virsmas tekstūru. Vēlamās tekstūras iegūšanai izmanto plastmasas špaktelļāpstu vai špaktelļāpsti. Jauniem apmetuma virsmām jāaizsargā no tiešiem saules stariem, sala, vēja un lietus. Nelabvēlīgos laika apstākļos izmantot skatuves segumus. Lai vienmērīgi iegūtu apmetuma krāsu un struktūru, uzklāšanas laikā ieteicams ne pilnībā iztukšot apmetuma spaini. Kad tas ir izlietots līdz pusei, pievienojiet pusi svaiga maisījuma no jauna spaiņa un rūpīgi samaisiet abas daļas. Jābūt izmantotam visam siltumizolācijas sistēmas produktu komplektam. Uz tās pašas virsmas jāizmanto tikai vienas ražošanas partijas produkti. Apmetamās virsmas jāapvieno pirms tās pilnīgas nožūšanas, t.i., „mitrs uz mitra“. Pirms krāsaina apmetuma uzklāšanas pamatnes gruntēšanai ieteicams izmantot ar tādas pašas krāsas pigmentu gruntējumu. Krītošs miglas slānis uz nepietiekami izžuvuša apmetuma darbojas kā slapjdraņķis, var rasties svītras un krāsas izmaiņas. Pie augstas apkārtējās temperatūras vai sakarsušas pamatnes uzklātais apmetums pārāk ātri izžūst – var rasties plaisas, un būs grūti izveidot vienmērīgu apmetuma rakstu, pielietojot slapjā uz slapjā metodi. Pēc darba uzreiz nomazgājiet instrumentus ar tīru ūdeni. Mehāniski sagatavotu virsmu apstrādājiet, izmantojot agregātu vai izsmidzināšanas pistoli, lai nodrošinātu atbilstošu apmetuma masas pārklājumu. Pielietošanas metode (līnijas vai rotējošas kustības) ir atkarīga no agregāta veida. Izsmidzināšanai var izmantot tādas ierīces kā Graco RTX 5500 ar 4,5 mm sprauslu (apmetuma gaudu izmēram

MAX PROTECT 042

Polisilīcija biopārklājums

1,5 mm) vai 6,0 mm (apmetuma graudu izmēram 2,0 mm).
Smidzināšanai izmantot 2–3 bar spiedienu.

Bīstamības paziņojumi

Sīki izstrādātus drošības norādījumus var atrast mūsu atsevišķās drošības datu lapās. Pirms lietošanas izlasiet šīs drošības datu lapas.

Uzglabāšana

Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.

Etīkete

