



# HASIT Sumpfkalk

## Kalkteig

**Anwendungsbereiche:** Mindestens 3 Monate abgelagerter Sumpfkalk zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche und Farbmischungen auf mineralischen und saugenden Untergründen wie Wohnräume, Keller, Stallungen, Fassaden und Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Objekten. Als Bindemittel für Putz und Mauermörtel geeignet.

- Eigenschaften:**
- Aus Naturkalk gebrannt
  - Ökologisch, aus mit nachwachsenden Rohstoffen gebranntem Kalk
  - Sorgfältig eingesumpft und abgelagert
  - Hervorragende Verarbeitung
  - Feuchtigkeitsregulierend
  - Hohe Diffusionsoffenheit
  - Keimfrei und antiseptisch

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>2000011157</b>
EAN	4038502101723
Zolltarifnr.	25222000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	12 kg/EH
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen von Verarbeitungsart (Anwendung) ab.

- Materialbasis:**
- Luftkalk
  - Frei von synthetischen Zusatzstoffen

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

**Untergrund:** Alle mineralischen und saugenden Untergründe. Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Nicht geeignet auf organischen und nichtsaugenden Untergründen, sowie Leim- und Dispersionsfarben.

**Verarbeitung:** Malerarbeit: Mischen: 1 Teil Sumpfkalk, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit 4–6 Teilen reinen Wasser gründlich aufrühren. Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit und zur leichteren Verarbeitung ist ein Zusatz von max 150 ml Leinölfirnis pro Gebinde empfehlenswert. Mörtelherstellung: Mischverhältnis für Putz und Mauermörtel, (Sumpfkalk:Sand = 3:10) Für höhere Mörtelfestigkeit kann die Mischung mit zusätzlich 1 Teil Zement hergestellt werden.

**Besonders zu beachten:** Für die sprühende Applikation ist das Produkt nicht freigegeben. Sumpfkalkanstriche neigen bei zu dickem Auftrag zur Rissbildung.

**Lagerung:** Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

**Zertifikate:**





# HASIT Sumpfkalk

## Kalkteig

---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.