

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Trass Natursteinfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 649




Anwendungsbereiche

Frost- tausalzbeständiger maschinell oder händisch applizierbarer Natursteinfugenmörtel mit Trass. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften

- Gute Verarbeitbarkeit
- Maschinell und händisch verarbeitbar
- Frost- und tausalzbeständig
- Gute Haftung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000583259
EAN	4038502149862
Zolltarifnr.	32149000
INFO	Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch Werks-QS
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0-4 mm
Farbe	Naturgrau
Ergiebigkeit	16,5 L/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 4,2 L/EH
Fugenbreite	10-100 mm
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa
Biegezugfestigkeit	≥ 5 MPa

Trass Natursteinfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 649

Artikelnummer	2000583259
Expositionsklasse	XF4
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Papiersäcken.

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Märker Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken bzw. über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Die Fugen müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein. Saugende Steine vor der Verfugung vorbefeuchten.

Verarbeitung

Material kann mit handelsüblichen Schneckenpumpen maschinell in die Fuge eingebracht werden. Nach dem Ansteifen des Materials die Oberfläche mit Fugeneisen glätten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verfugen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde, ist das Produkt chromatarm gem. Verordnung 1907/2006 EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Mindesthaltbarkeit 9 Monate nach Herstellung (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.