

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K- pištoljska pena za popunjavanje



#### Područja primene

Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplotno-izolacionih sistema. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno lepljenje toplotno-izolacionih ploča. Podesno za lepljenje toplotno-izolacionih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih plafona, unutrašnje izolacije i sl. Ispuna šupljina između pojedinačnih toplotno-izolacionih elemenata.


#### Karakteristike

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
- Nakon najkasnije 2 časa radovi mogu da se nastave
- Bez pripreme
- Lakša obrada zbog ogromnog smanjenja težine
- izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Br. art.	2000148421
EAN	9003304432097
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	750 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	narandžasta
Potrošnja	oko 200 ml/m <sup>2</sup> (lepljenje)
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Zatezna čvrstoća	0,19 N/mm <sup>2</sup>
Toplotna provodljivost	oko 0,035 W/mK
Vreme sušenja	oko 40 min
Čvrstoća na smicanje	0,14 N/mm <sup>2</sup>

# RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K- pištoljska pena za popunjavanje

## Uslovi obrade

---

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

## Podloga

---

Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašina, razdelne slojeve odnosno nenosive, peskovite delove treba otkloniti.

## Uputstva za ugradnju

---

Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod lepljenih i max. 2 cm kod tiplovanih sistema). Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

## Skladištenje

---

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

## Pravne i tehničke napomene

---

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

---

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam

na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.