

SCHEMA TECNICA

Fixit 460

Intonaco per il risanamento di fessure



Campi di applicazione

Fixit 460 è utilizzato come intonaco di risanamento di fessure su sottofondi a base minerale o sintetica. Il prodotto può essere utilizzato anche come malta adesiva e d'armatura per pannelli di isolamento XPS, EPS o lana di roccia.

Caratteristiche

- Pratico e di applicazione universale
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Riparazione sicura delle fessure per ristrutturazioni e risanamenti SITE
- Utilizzato anche come collante e rasante con incorporamento delle rete d'armatura per SITE
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011460
EAN	7630141502205
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-1,5 mm
Consumo	ca. 5,5 kg/m ²
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	6 L/sacco
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	ca. 10
Resistenza alla compressione	2,5 N/mm ² (28 d)

Fixit 460

Intonaco per il risanamento di fessure

Codice articolo	181011460
Resistenza alla flessione	$\geq 0,17 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Spessore	2-10 mm
Tempo di lavorazione	120 min

Materiale di base

- Fibre
- Agente adesivo
- Calce idrata
- Sabbie silico calcaree
- Cemento Portland
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Nessun additivo esterno può essere aggiunto alla malta.

Lavorazione

Miscelare con acqua pulita e lasciare riposare l'impasto almeno per 5 minuti prima di miscelare ulteriormente il prodotto. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Risanamento delle fessure La formazione delle fessure deve essere completata. Le fessure della facciata vengono dapprima rasate a filo con un mastice acrilico. La facciata deve quindi essere pulita. Dopo la polimerizzazione del sigillante acrilico ca. 3 o 4 giorni, la superficie viene ricoperta con Fixit 460, con una rete d'armatura Fixit.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono

Fixit 460

Intonaco per il risanamento di fessure

stati determinati in condizioni di laboratorio.