

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### HYDROMUR-W 1010

Fasadų impregnantas



#### Paskirtis

Impregnantas, hidrofobizuojančio poveikio, vandeninės silikono emulsijos pagrindu. Bespalvis, giliai prasiskverbiantis, be tirpiklių, atsparus šarmams. Išdžiuvęs ant pagrindo sudaro garams laidų apsauginį sluoksnį, sumažinantį pagrindo įgeriamumą ir apsaugantį nuo žemų temperatūrų neigiamo poveikio, nuo susidariančių druskų kristalų, jų įtakoje atsirandančių pažeidimų, o taip pat padidina paviršiaus atsparumą teršalams, padidina biologinį atsparumą. Priemonė skirta įgeriančių pagrindų ir statybinių elementų hidrofobizavimui: pavyzdžiui, tinkami pagrindai yra mineraliniai tinkai (išskyrus gipsinius), natūralaus akmens, betono, terazinė apdaila, mineraliniai dažai, silikatinių plytų, klinkerio, keraminių plytų mūras, keraminės ir cemento čerpės, cemento-plaušo plokštės ir kt. Priemonė naudojama apsaugoti fasadus nuo atmosferos drėgmės ir agresyvių junginių įsiskverbimo, nuo druskų atsiradimo paviršiuje, pigmento išplovimo, nuo žemų temperatūrų sukeltų pažeidimų (apdailos atšokimas, atsilupimas), nuo grybelio, pelėsio atsiradimo. Hidrofobizuojantis poveikis ryškus ir ties atsiradusiais fiziniais pažeidimais, įrėžimais, t.y. sumažina ir apsaugo paviršių nuo teršalų kaupimosi ties pažeistomis zonomis.


#### Savybės

- Lengva naudoti
- Ypač laidus garams
- Mažina vandens įgeriamumą
- Mažina purvo nusėdimą
- Atsparus šalčiui
- Atsparus vandeniui
- Veiksminga
- Vandeniui atsparus

#### Naudojimas



#### Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418091802
EAN	5907418091802
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	5 L/vnt.
Spalva	Bespalvis
Sąnaudos	ca. 0,1 L/m <sup>2</sup>
Tankis	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>
pH reikšmė	7

# HYDROMUR-W 1010

Fasadų impregnantas

Prekės numeris	5907418091802
Džiūvimo laikas	12 h (nuo) 24 h iki

## Sudėtis

- Funkcinė polisiloksano emulsija
- Vanduo

## Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

## Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

## Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

## Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.