



RÖFIX AP 300

Концентрат

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Универсално приложим грунд без разтворители за подготовка на силно и с различна попиваемост основи или пясъкливо минерални основи, преди полагане на система за хидроизолация, изравнителна подова смес (цимент върху цимент, прясно в прясно) или лепене на плочки. Използва се във или вътре (за стена и под).

Свойства:

- Без разтворители и пластификатори (L.F.)
- Бързосъхнещ
- Подходящ при подово отопление

Начин на обработка:



Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000953463	2000953464
ERGO	29276	37845
Вид опаковка (ОП)		
Единици на пале	360 Опак./палет	90 Опак./палет
Разфасовка	1 л/опак.	5 л/опак.
Разходна норма	ок. 0,2 л/м ²	
Указание за разходните норми	В зависимост от попиваемостта на основата между 150 и 250 ml/m ² .	
Плътност	ок. 0,98 kg/l	
Стойност на рН	ок. 8	
Температура на основата	> 5 - < 25 °C	

Основа на материала: • Дисперсно свързващо вещество

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Начин на обработка: Разрежда се в съотношение 1:1 до 1:2 и се нанася върху основата с валик или с четка.

Указания: ЕС гранични стойности за продукта: (Кат. II A/g) / 30 g / L (от 2010) Този продукт съдържа < 30 g / L ЛОС

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: Времето за съхнене зависи от основата и последващото покритие (виж техническите карти на RÖFIX замазки, подови саморазливни смеси и RÖFIX лепила за плочки).
При гипсови основи, при всички случаи трябва да се изчака време за съхнене от мин. 12 часа и макс. 24 часа.

Съхранение: Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки.
минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.



RÖFIX AP 300

Концентрат

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.