



EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

Universaalne plaatimisegu

Rakendusvaldkonnad:

Eriti elastsed universaalsed plaadiliimid, valmistatud halltsemendi, mineraalsete täiteainete ja modifitseerivate lisandite baasil. Sobivad suurepäraselt keraamiliste, värvimiskindla loodusliku kivi, kivimassi, mosaiik-, klinkerplaatide ja -plaaditahvlite liimimiseks. Kivistudes on veekindlad ja külmakindlad.

Sisaldavad spetsiaalseid lisandeid, mis vähendavad lubjakihtide moodustumise ja kivipinna värvimuutuse riski. Väga elastsed ja suure nakkuvusega, sobivad nii seintele kui ka põrandatele. Vastupidavad pidevale veemõjule (basseinid, terrassid).

Aluspinnaks võivad olla tavaline, kerge ja poorbetoon, täitmata vuukidega müüritis, CS II, CS III, CS IV kategooria ja viimistlemata kipskrohv (survetugevus $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), kipsplaadid, tsemendi-, anhidriidist valatud monoliitpõrandad ja põrandaküte, vanad plaadid ning aluspinnad, mis võivad koormuse all suhteliselt deformeeruda (tööstuspõrandad, basseinid).

Poorbetoonile, kipsialuspindadele ja vanade plaatkatete peale saab plaate liimida ainult siseruumides.

Keemiliste ainete poolt mõjutatud piirkondades (klõreeritud vesi, sagedane ja intensiivne puhastus- ja desinfektsioonivahendite kasutamine) soovitatakse vuukide täitmiseks kasutada epoksüvaiku KREISEL® Fuga Epoksi 710.

Omadused:

- Elastne
- Suurenenud nakkejõud
- Taluvad suuri koormusi
- Vähendatud libisemine
- Pikendatud nakkuvusaeg
- 24 tunni pärast võib kõndida ja vuuke täita
- Külmakindel 3 tunni pärast
- Kleebimine plaatidele
- Sobib põrandaküttele.
- Sise- ja välistöödeks

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	4779026370317
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	42 EH/Pal.
Värv	Hall
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	1,4 kg/m ² /mm
Kihi paksus	2 - 15 mm
Vajalik veekogus	ca. 6,5 l/EH
Laetav	7 Tage
Haardumine koos	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Töötemperatuur	5 - 25 °C

Materiaalne alus:

- Portlandtsement
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemistingimused:

Tööd tuleb teha temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

**KREISEL®**

EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

Universaalne plaatimissegu

Ladustamine:

Hoida kuivas ruumis, kaitstes niiskuse eest.

Kõige parem kasutada 12 kuu jooksul alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse kuivas ruumis, originaalpakendis ja kahjustamata kujul.

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.