



005

Vopsea de egalizare siliconică pentru fațade

Domenii de utilizare: Acoperire pentru fațade și interioare pe ciment proaspăt, var-ciment, fațade în strat subțire și tencuiei decorative.

Proprietăți:

- Rezistent la apă
- Rezistent la îngheț
- Permeabil la vapori
- Hidrofob
- Rezistent la UV

Punere în operă:



Date tehnice:			
Număr articol	5907418022462	5907418022479	5907418022486
Tip ambalaj			
Cantitate per unitate	15 l/UM		
Unități per palet	33 UM/Pal.		
Culoare	Alb		
Densitate	ca. 1,6 g/cm ³		
Consum	ca. 0,2 l/m ²		
Timp de uscare	aproximativ 3 ore (la o temperatură de +20 °C)		
	≥ 5000 Cicluri		

Compoziție:

- Emulsie de rășină siliconică
- Dispersie polimerică
- Filler mineral
- Aditivi
- Pigmenți

Suportul: Tencuiala minerală care urmează să fie vopsită trebuie lăsată să se usuce timp de 3 până la 7 zile, în funcție de condiții.
După uscare, tencuielile nu trebuie să fie expuse precipitațiilor atmosferice înainte de vopsire. În acest caz, se aplică vopseaua după ce acestea sunt complet uscate.

Suporturi adecvate: **Tencuiei minerale proaspete:** Se vopsește direct (3-7 zile după ce tencuiala s-a uscat)

Punere în operă: Culoarea se aplică cu o pensulă, o rolă sau prin pulverizare.
Timp mediu de uscare - 12 ore

Condiții punere în operă: Se utilizează la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C, aceste temperaturi fiind valabile pentru aer, substrat și produs. Toate substraturile trebuie să fie solide, compacte, stabile, uniforme și curate.
Suporturile trebuie să fie curățate de praf, grăsimi, agenți de separare, reziduuri de vopsea, mușchi, alge, mușchi etc. și să fie lipsite de fisuri și eflorescențe de sare.

Instrucțiuni: Protejați de îngheț, precipitații și uscare rapidă în timpul lucrărilor și uscării. Se recomandă utilizarea de huse.
Vopsiți continuu într-un singur strat, nu lăsați vopseaua să se usuce pentru a evita rosturile vizibile.
Utilizați vopseaua dintr-un singur lot de producție pe o singură suprafață.
Vopseaua de nivelare se aplică într-un singur strat de aceeași nuanță ca baza tencuiei minerale.

Depozitare: Până la 24 de luni de la data fabricației. A se păstra în ambalajul original uscat, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C



005

Vopsea de egalizare siliconică pentru fațade

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.