

TEHNIČKI LIST

Creteo®Shot CC 575 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4




Područja primjene

Moguća primjena u izgradnji tunela. Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.


Svojstva

- Dobra prionjivost
- Neznatno odbijanje

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000152043
EAN	9003304427468
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Granulacija	0-4 mm
Potrošnja	oko 2080 kg/m ³
Izdašnost u litrama	12 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 2 L/jed
Reakcija na požar	A1
Tlačna čvrstoća	≥ 37 MPa (28 d)
E - modul	30 GPa
Klasa izloženosti	XC3 XF3 XA1
Prirast rane čvrstoće	J2
Specifična gustoća svježeg morta	oko 2250 kg/m ³

Creteo®Shot CC 575 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Šifra artikla	2000152043
Debljina sloja	2-10 cm
Komentari vezani uz debljinu sloja	po sloju
Nasipna gustoća	1750 kg/m ³
Dodatak mlaznom betonu	Brzo
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,08

Sastav

- Visokovrijedni pijesak
- Specijalno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Potrebna je naknadna njega u skladu s propisanom normom.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Kako bi se postigao monolitni, homogeni špricani beton potrebno je da debljina nanošenja bude četverostruko veća od najvećeg zrna.

CreteoShot proizvode moguće je ugraditi standardnim strojevima za suho špricanje.

Homogenost nanosa s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona postiže se adekvatnim kalibriranjem mašinske tehnike (količina materijala, zraka, pritiska, promjer cijevi, udaljenost i sl.) i jednakomjernim, kružnim pokretima cijevi za nanošenje materijala na prikladnoj udaljenosti i pod prikladnim kutom u odnosu na zidnu plohu.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Skladištenje min. 3 mjeseca.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.