




Fixit 562



Malta per pietre naturali con trass 0-3 mm

Impiego: La malta di pietra naturale resistente al gelo e facile da applicare con l'aggiunta di trass viene utilizzata per la muratura di pietra naturale e per la stuccatura di vecchie murature in pietra. Soprattutto per gli edifici storici, senza impermeabilizzazione. Per applicazioni su zoccolature di facciata, nella zona degli spruzzi d'acqua e su coronamenti di muri, verificare e considerare le misure tecniche costruttive (rivestimento con coperture, rivestimento protettivo, ecc.)

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo
 - Lavorazione facile
 - pompabile
 - Buona aderenza
 - Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
 - Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011562	181022562
Stabilimento		Weiach
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm	
aggiunta d'acqua	4 - 5 l/sacco	ca. 160 l/t
Resa	ca. 16 l/sacco	ca. 625 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 15 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm ²	
Resistenza al gelo	medio secondo SIA 162/1, Esame n. 8	

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - Aggregati: sabbia di cava e sabbia frantumata granulometria 0 - 3 mm
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti
 - Pozzolana

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, la norma SN 640 480 «Pavimentazioni in pietra naturale», le raccomandazioni SIA V178 «Muratura in pietra» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Lavorazione: Mescolare Fixit 562 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



Fixit 562

Malta per pietre naturali con trass 0-3 mm

Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.