

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

388

Добавка армувально-еластифікуюча до сухих будівельних сумішей



Сфера застосування

багатофункціональна добавка до сухих будівельних сумішей, для поліпшення їх характеристик. Використовується для приготування сухих будівельних сумішей, за умови експлуатації розчинів в умовах постійної зміни температурного режиму, підвищеної вологості а також на основах що деформуються. Типовими сферами застосування армувально-еластифікуючої добавки KREISEL 388 є: облицювання керамічною і керамогранітною плиткою, природним і штучним каменем всередині та зовні будівлі-влаштування стяжок для підлог, в тому числі на розділяючому шарі, плаваючих та з підігрівом-мурування стін, для покращення робочих властивостей та адгезії мурувальних сумішей-опорядження стін і стель штукатурними розчинами.

Властивості

- Покращує робочі характеристики будівельних сумішей
- Підвищує еластичність та деформаційні властивості будівельних розчинів
- Надає розчину міцності
- Підвищує адгезію до основи
- Запобігає усадці та утворенню тріщин
- Підвищує стійкість розчину до дії атмосферних чинників
- Покращує морозостійкість розчину
- Зменшує водопоглинання розчину
- Витрата згідно інструкції до сухої будівельної суміші

Спосіб застосування



Технічні характеристики

Артикул	4820117594720
EAN	4820117594720
Упаковка	
Кількість в упаковці	5 л/шт
Кількість на палеті	60 шт/пал.
Колір	білий
Густина	≈ 1,03 кг/л
Час висихання	згідно інструкції до сухої будівельної суміші

388

Добавка армувально-еластифікуюча до сухих будівельних сумішей

Склад

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Модифікуючі добавки

Умови проведення робіт

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C, відносна вологість повітря не вище 65%.

Основа

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід обробити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення.

Підготовка продукту

продукт виготовляється у вигляді готової до застосування полімерної композиції. Перед використанням продукт ретельно перемішати. Не змішувати з іншими в'язючими речовинами.

Спосіб застосування

Приготувати розчинову суміш, застосовуючи замість води армувально-еластифікуючу добавку 388, згідно вказівок щодо приготування розчину в інструкції до сухої будівельної суміші. Використати будівельний розчин згідно з призначенням та протягом строку дії, що вказані в технічному описі відповідного продукту. Після закінчення робіт, інструмент очистити від залишків

матеріалу і промити чистою водою.

Зберігання

12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.

Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Використання армувально-еластифікуючої добавки 388 покращує еластичність, адгезію, тріщиностійкість, зменшує водопоглинання розчинової суміші, але може збільшувати строки її тужавлення, темп набору міцності та знижувати паропроникність. Всі технічні дані будівельних розчинів наведені для температури +20°C та відносної вологості повітря 65 ± 5%, за інших умов час висихання та інтенсивність твердіння суміші може змінитися. Аналогічно впливатиме висока вологість основи для модифікованої 388 розчинової суміші. Не використовувати продукт з метою, не передбаченою в цьому технічному описі. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.