

FIȘA TEHNICĂ (TM)

120

Amestec pentru zidărie termoizolant



Domenii de utilizare

Mortar de zidărie pentru construcția pereților despărțitori cu proprietăți termoizolante ridicate, alcătuit din blocuri, cărămizi de sprijin și cărămizi termoizolante. Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Izolație termică ridicată
- Rezistent la apă
- Rezistent la îngheț
- Prelucrare ușoară

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593549
EAN	4820117593549
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	30 UM/Pal.
Consum	30 L/m ²
Rezistență la compresiune	≥ 5 Mpa (28 d)

Compoziție

- Ciment portland
- Aditivi
- Aditiv de cuarț

120

Amestec pentru zidărie termoizolant

Condiții punere în operă

În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura materialului, a mediului ambiant sau a substratului nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să crească peste +25 °C. Elementele de zidărie trebuie să fie curate, stabile și să nu fie înghețate.

Suportul

Se recomandă utilizarea de materiale de același tip, grad și clasă în cadrul unui etaj. Începeți lucrul după ce contracția s-a diminuat și suportul s-a uscat.

Căramidă și căramidă perforată: Aplicare directă

Elemente din beton aerat: Aplicare directă

Blocuri de beton argilos expandat: Aplicare directă

Căramizi din silicat: Aplicare directă

Pregătire

Se amestecă conținutul ambalajului cu apă curată, rece, folosind un mixer care se rotește lent, până se obține un amestec omogen. Amestecați din nou după câteva minute. Dacă este necesar, adăugați cu grijă apă suplimentară. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

Punere în operă

Aplicați mortarul pregătit pe perete în funcție de tipul de zidărie. Respectați instrucțiunile de legare la ridicarea pereților și a altor elemente. Utilizați grosimea adecvată a rostului, în funcție de recomandările producătorului de cărămizi sau blocuri.

Instrucțiuni

Protejați de îngheț, ploaie și uscare rapidă în timpul prelucrării și uscării. Dacă mortarul se usucă prea repede, umeziți elementul de zidărie.

Depozitare

Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție. Toate informațiile tehnice se aplică la temperaturi de până la +20 °C. Aceste temperaturi se aplică la aer, substrat și material. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

120

Amestec pentru zidărie termoizolant

verbrauch	hintermauerziegel_nut_und_feder_38_cm_breit__ca__30_l_m__bei_1_cm_dicker_fuge_bei_verwendung_in_vertikalen_fugen_erh_ht_sich_der_verbrauch_um_ca__20__
-----------	--