



## Fixit 764

Crépi à la truelle


**Utilisation:** Fixit 764 est un crépi à la truelle à peindre sur les supports à base de ciment et de chaux à l'extérieur ainsi que sur les systèmes d'ITE. Le support doit être propre, sec et porteur.

**Propriétés:**

- Minéral et sans biocide
- Structures d'enduit historiques
- Sur supports ciment et chaux
- Pour application manuelle et à la machine

**Mise en œuvre:**



Données techniques				
N° d'art.	2000959803	1216614	2000959804	1217014
Type d'emballage				
Unités par emballage	40 unité/pal	30 unité/pal	40 unité/pal	30 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité	30 kg/unité	25 kg/unité	30 kg/unité
Granulométrie	6 - 8 mm	6 - 8 mm	10 - 12 mm	10 - 12 mm
Adjonction d'eau	8 - 9 l/sac	10 - 12 l/sac	8 - 9 l/sac	10 - 12 l/sac
Consommation	env. 10 kg/m <sup>2</sup>	env. 10 kg/m <sup>2</sup>	env. 12 kg/m <sup>2</sup>	env. 12 kg/m <sup>2</sup>
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min			

**Composition:**

- Liants : chaux blanche, ciment Portland
- Agrégats : sables silico-calcaires, grain structuré en pierre ponce
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Fixit 764 est mélangé avec de l'eau propre et appliqué à la main ou à la machine avec l'appareil à projeter les enduits Enduivit 3. Pour améliorer l'adhérence aux supports de faible absorption, ajouter à l'eau de gâchage env. 0,5 litre de Fixit 497 Émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac.

**Traitement ultérieur:** Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

**Autres indications:**



**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).



## Fixit 764

Crépi à la truella

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.