



GRUNTOLIT-W 301

Grunts

Piemērošanas jomas: Grunts bez šķīdinātājiem, izgatavota uz akrila dispersijas bāzes. Samazina pamatnes ūdens uzsūci un nostiprina drūpošas pamatnes. Uzlabo saķeri un atvieglo krāsas vai citu materiālu uzklāšanu. Izturīga pret sārmainiem savienojumiem un nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Dziļi iesūcas pamatnē. Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem. Paredzēta betona, poraina betona, mūra, ģipša, apmetuma un citu virsmu gruntēšanai pirms līmēšanas, apmešanas, špaktelēšanas un citiem apdares darbiem (tapetēšanas un flīžu līmēšanas).

Īpašības:

- Dziļi iesūcošs
- Samazina un izlīdzina uzsūkšanas spēju
- Nostiprina virsmu
- Izturīgs pret ūdeni un salu
- Tvaiku caurlaidīgs.

Apstrāde:



Tehniskie dati:

Art. nr.	5907418050052	5907418090614
Iepakojuma veids		
Daudzums uz vienību	5 I/EH	20 I/EH
Vienības uz paletes	120 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Krāsa	Bezkrāsains	
Patēriņš	ca. 0,175 l/m ²	

Citi tehniskie dati: Aptuveni 2 stundas (pie +20 °C temperatūras)
Nākamais pārklājuma uzklājums:

Materiāla bāze:

- Ūdens akrila polimēru dispersija
- Modificējošas piedevas

Pamatnes sagatavošana: **Kaļķa-cementa apmetums:** Atkarībā no apmetuma virsmas uzsūktspējas, gruntējiet vienu vai divas reizes.
Ģipša apmetums: Augstas uzsūkšanas virsmas jāgruntē divas reizes.
Ģipškartons: Jāgruntē vienu reizi.
Betons: Jāgruntē vienu reizi.
Grīdneklis: Atkarībā no apmetuma virsmas uzsūktspējas, gruntējiet vienu vai divas reizes.

Apstrāde: Ar sēnēm vai citiem mikroorganismiem bojātas pamatnes nepieciešams dezinficēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008. Nepilnību un nelīdzenumu gadījumā virsma jāizlīdzina ar remonta maisījumu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remonta maisījumam jābūt labi izžuvušam. Pirms lietošanas grunti jāsamaisa. Uzklāj neatšķaidītu ar otu, birsti vai rullīti vienā kārtā. Ļoti uzsūcošas un drūpošas virsmas jāgruntē atkārtoti pēc 4 stundām. Pēc pilnīgas nožūšanas, ne agrāk kā pēc 24 stundām, var veikt krāsošanu, līmēšanu, apmešanu utt., pārliedzinoties, ka uz virsmas nav brīvu, nesasaistītu iepriekšējā pamatnes slāņa daļiņu. Pēc darba instrumentus izmazgāt ūdenī.

Apstrādes nosacījumi: Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausiai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai.

Piezīmes: Virsmas jābūt tīrām: jānoņirā putekļi, jāattauko, jānoņem nestabilie elementi, pelējums vai citi bioloģiski piesārņojumi utt.



KREISEL®

GRUNTOLIT-W 301

Grunts

Uzglabāšana:

Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.

Vispārīga informācija:

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.