



RÖFIX IF 301

Enokomponentna polnilna pena za pištolo B1


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.


Področja uporabe: Enokomponentna siva lepilna pena za lepljenje polistirenskih XPS in PIR izolacijskih plošč. Za obdelavo z montažno pištolo.

Lastnosti materiala:

- Brez FCKW, HCKW in HFCKW
- Toplotno-izolacijske lastnosti
- Enostaven za obdelavo (npr. Rezanje, ometanje itd.)
- Racionalna, varna izdelava

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148245
NAV-Art. Nr.:	129737
Način pakiranja	
Enota na paleto	12 EN/kart.
Enota na paleto	750 ml/EN
Barva	siva
Paroprepustnost μ	50 - 60
Paroprepustnost μ	pribl. 55
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	pribl. 0,035 W/mK
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 20 kg/m ³
Čas sušenja	pribl. 3 h
Odpornost na ogenj	B1 (DIN4102)

Osnova materiala: • Enokomponentna PU-pena. Brez freona. Z sistemom reakcije na vlagu.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.

Podlaga: Podlaga mora biti motno vlažna, nosilna, brez prahu in umazanije.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.