



Creteo® Inject CC 854 HS

Geotermična injekcijska malta

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:


Geotermična malta s cementnim vezivom za zapolnjevanje globokih podzemeljskih toplotnih sond. Primerno tudi za zapolnjevanje votlih lukenj v razpokah ter za injektiranje za manšetne cevi, za visokotlačno injektiranje ter drugo.

W/F-vrednost je mogoče prilagoditi tehničnim zahtevam konkretnega objekta.

Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Lastnosti materiala:

- Odporno proti sulfatom
- Se lahko uporablja v podtalnici
- Primerno za zatesnitev ravni podtalne vode (tudi arteške)
- Nizka prepustnost (poroznost)
- Visoka toplotna prevodnost - ca. 2 W/mK
- Zmanjšanje termične upornosti vrtnice
- Zelo dobra sposobnost črpanja

Izvedba:**Tehnični podatki**

SAP šifra:	2000154199	2000154318
ERGO	43415	
Način pakiranja		
Enota na paleto	42 EN/p	
Enota na paleto	25 kg/EN	1.000 kg/EN
Zrnavost	0 - 0,09 mm	
Izkoristek/liter	pribl. 25,9 L/EN	pribl. 1.040 L/EN
Poraba	pribl. 960 kg/m³	
Potrebna količina vode	pribl. 15 L/EN	pribl. 600 L/EN
Čas obdelovanja	pribl. 180 min	
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 1.550 kg/m³	
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 2 N/mm²	
Certifikat o preiskusu	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.	
Vsebnost vode	0,6	
Sprememba volumna 24 ur	-0,20 %	

Osnova materiala:

- Ne vsebuje cement C₃A
- Dodatki po EN 206-1/2000, tip I: Kamena moka
- Mineralno polnilo
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi:

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C.

Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.



Creteo® Inject CC 854 HS

Geotermična injekcijska malta

Izvedba:	Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z ustrezno strojno opremo in mešamo, dokler ne dobimo homogene mase brez grudic, ki je primerna za črpanje. Za vbrizgavanje ali injiciranje lahko uporabimo vse običajne polžaste in batne črpalke, ki ustrezajo zahtevam razpisa.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.