



Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite



Impiego: Fixit 622 è un intonaco di fondo a base calce e cemento, leggero, per l'interno e l'esterno. Oltre ai supporti in mattoni di cotto, mattoni silico calcare e beton, il prodotto è indicato per i supporti in mattoni leggeri, in beton cellulare e in mattoni di cemento leggeri. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 454 Multipro Malta di aderenza e rinnovazioni. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con un additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata.

Caratteristiche:

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Di facile applicazione con un breve periodo di attesa per l'irruvidimento su mattoni leggeri
- Utilizzabile all'interno e all'esterno in ambienti secchi e umidi, con silo
- Applicabile a macchina

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011622	181022622
Stabilimento	Bex	Weiach
Imballaggio		
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Quantità per unità	30 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	9 - 10 l/sacco	
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm	
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm su murature in mattoni leggeri e termoisolanti esterno min. 18 mm su beton cellulare o mattoni leggeri min. 18 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	< 1'300 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	3,5 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²	
Modulo elastico	< 5 kN/mm ²	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti	

Composizione:

- Leganti: calce idratata bianca, cemento
- Aggregati: sabbia silico calcare, sabbia granulometria 0 - 1,2 mm, Perlite
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 622 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).



Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.