

Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Codice articolo	181011622	181022622
Resistenza alla compressione	3,5 N/mm ² (28 d) ≥ 5 N/mm ²	
Resistenza alla flessione	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)	
Modulo elastico	< 5 kN/mm ²	
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm su murature in mattoni leggeri e termoisolanti esterno min. 18 mm su beton cellulare o mattoni leggeri min. 18 mm	
Massa volumica a secco	< 1300 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	90-120 min	

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Perlite
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Lavorazione

Fixit 622 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzafo calce-cemento.