



RÖFIX FUGA NANOTECH 730

Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Nanotechnologie-basierter, abriebfester Fugenmörtel zum Verbinden aller Arten von Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Aussenbereich.
Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm.
Zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen, Cotto, Feinsteinzeug, Beton sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natur- und Kunststein. Für Fussbodenheizung geeignet.

- Eigenschaften:**
- Wasserbeständig
 - Frostbeständig
 - Flexibel
 - Formstabil, UV- und alterungsbeständig
 - Glatte Oberfläche
 - Hohe Haftung
 - Hohe mechanische Festigkeit
 - Hohe Farbstabilität
 - Sehr gute Abriebfestigkeit
 - Mit Selbstreinigungseffekt ausgestattet

Verarbeitung:



| Technische Daten: | |
|------------------------------|---|
| SAP-Art. Nr.: | 2000639098 |
| ERGO | 50108 |
| INFO | Alterungsbeständigkeit: hoch Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser: > 10 (ideal 10–13) °dH |
| Verpackungsart | |
| Einheit pro Palette | 128 EH/Pal. |
| Menge pro Einheit | 5 kg/EH |
| Farbe | Weiss A2 8005 |
| Literergiebigkeit | ca. 0,8 L/kg |
| Verbrauch | 0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite |
| Verbrauchshinweis | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. |
| Wasserbedarfsmenge | ca. 1,25 L/EH |
| pH-Wert | ≥ 11 |
| Druckfestigkeit (28 d) | ≥ 15 MPa |
| Biegezugfestigkeit | ≥ 2,5 MPa |
| Topfzeit | ca. 40 min |
| Korrigierbarkeit (EN 1015-9) | 40 min |
| Begehbar | ca. 24 h |
| Fugenbreite | 1 - 20 mm |
| MG (DIN 1053) | Einstufung nach EN 13888 CG2 WA |
| Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +80 °C |



RÖFIX FUGA NANOTECH 730

Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie

| Technische Daten: | |
|-----------------------|---------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000639098 |
| Austrocknungszeit | ca. 7 d |
| Reifezeit | ca. 5 min |
| Untergrund-Temperatur | > 5 - < 30 °C |

Materialbasis:

- Portlandzement
- Mineralische Zuschlagstoffe
- Pigmente

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Luft- u. Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Untergrund: Mit dem Verfugen beginnen, wenn der Fliesenmörtel ausreichend gebunden und trocken ist. Fugen vor der Verarbeitung reinigen. Die Tiefe der Fugen sollten gleich sein.

Zubereitung: Den Inhalt nach und nach in einen Behälter mit sauberem, kaltem Wasser laut Wasserbedarfsmenge geben und mittels einem langsam drehenden Rührwerk verquirlen bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Nach dem Anmischen im Eimer 5 Minuten reifen lassen und nochmals gründlich aufmischen. Falls erforderlich, zusätzliches Wasser vorsichtig dazugeben. Bereits angesteiftes Material nicht mehr verwenden. Um Farbunterschiede zu vermeiden, sind unterschiedliche Chargen auf zusammenhängenden Putzflächen zu vermeiden oder gesamtheitlich vor dem Putzauftrag zu vermischen. Durch eine zu große Menge an Wasser, können die Produkteigenschaften beeinträchtigt werden.

Verarbeitung: Vorbereiteter Fugenmörtel mit einer Kelle oder Gummispachtel auftragen. Entfernen Sie, nach einer kurzen Aushärtung des Mörtels, den Überschuss mit einem Schwamm und spülen diesen anschliessend mehrfach. Die Endreinigung sollte mit einem feuchten, weichen Tuch durchgeführt werden. Dabei ist zu vermeiden, dass Staub in nasse Fugen gerieben wird. Es wird generell empfohlen, Produkte aus einer Produktionscharge auf eine gemeinsame Oberfläche aufzutragen. Überprüfen Sie vor dem Verfugen mit eingefärbtem Fugenmörtel, ob das Pigment des Fugenmörtels die Oberfläche des gefugten Elements dauerhaft verfärbt.

Hinweise: Uneinheitliche Trocknungsbedingungen, die Verwendung von Fugenmörtel aus verschiedenen Produktionschargen, die Feuchtigkeit der Fliesengrundierung, das Fehlen einer ausreichenden Isolierung usw. können zu unterschiedlichen Fugenfarben führen. Das Reinigen der Fugen mit Reinigungsmitteln, sowohl sauren als auch alkalischen Reinigungslösungen in der ersten Woche nach dem Abbinden und Trocknen kann zu einer dauerhaften Verfärbung des Fugenmörtels führen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die mit Kalk oder Zementverbindungen reagieren können. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Details befinden sich im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Deklaration:



RÖFIX FUGA NANOTECH 730

Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.