



LATEX PROFESSIONAL FARBE 015


Latexová strojová farba

Oblasť použitia: Farba na báze špeciálnej polymérovej disperzie k realizácii náterov stien a stropov vysokej kvality. Dokonalá na úpravu nových omietok aj renováciu starých náterov. Farba určená predovšetkým na striekanie pomocou striekacieho zariadenia. Odolná voči umývaniu a čisteniu aj s neagresívnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Ideálna na maľovanie vnútorných priestorov napr.: schodišťa, kúpeľne, kuchyne aj priestorov vo verejných budovách ako sú napr.: materské školy, jasle, kancelárie, nemocnice atď.

- Vlastnosti:**
- Aplikácia striekaním
 - Vysoká odolnosť na umývanie a čistenie
 - Vysoká krycia schopnosť
 - matná
 - Do vnútorného prostredia
 - Odolná voči čistiacim prostriedkom
 - Vhodná pre alergikov

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000959118
Druh obalu	
Množstvo v balení	15 l/balenie
Množstvo na palete	33 ks./pal.
Farba	Biela
stupeň lesku	matná
Hustota	cca 1,42 g/cm ³
Spotreba	0,1 l/m ²
Čas schnutia	cca 3 hodiny (pri teplote +20 °C)
Trieda obrusovania za mokra	Trieda 1 (podľa EN 13300)

- Materiálové zloženie:**
- Minerálne plnivá
 - Aditíva
 - Titánová beloba
 - Polymérna disperzia

Podklad: V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Sadra: aplikovať penetračný náter GRUND K 311
Betón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Keramické a silikátové murovacie prvky: upraviť prípravkom GRUND-W 301



LATEX PROFESSIONAL FARBE 015

Latexová strojová farba

Príprava výrobku:	Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.
Spracovanie:	Výrobok je určený predovšetkým na nanášanie striekaním.
Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov. Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže. Farba nie je predurčená na ručné nanášanie štetcom alebo valčekom. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Nástroje bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.
Skladovanie:	max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v suchom, pôvodnom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.