

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

GRUNTOLIT-SO 305

Gruntas



Paskirtis

Įgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš dažymą silikoniniais ar silikon-silikatiniais dažais ir kitus apdailos darbus. Gruntavimui patalpų viduje ir išorėje. Pagrindai: betonas, akytas betonas, mūras, gipsas, tinkuoti ir kt. mineraliniai paviršiai.

Savybės

- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Ypač laidus garams
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Palengvina dažymo darbus
- Mažina vandens įgeriamumą

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418091918
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	5 L/vnt.
Spalva	Bespalvis
Sąnaudos	ca. 0,175 L/m ²
Rišimosi laikas	ca. 6 h
pH reikšmė	7
Džiūvimo laikas	ca. 2 h (prie +20 °C)

GRUNTOLIT-SO 305

Gruntas

Sudėtis

- Polimero dispersija
- Silikoninė derva
- Vanduo
- Gerinantys priedai

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, neburus bei vienalytis. Paviršiai turi būti švarūs: nuvalytos dulės, nuriebalinti, pašalinti nestabilūs elementai, nuvalyti pelėsiai ar kitos biologinės apnašos ir t.t.

Pagrindas

Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Pataisykite visus defektus, nelygumus ar įtrūkimus medžiaga, atitinkančia pagrindo tipą. Skiediniai remontuojamose vietose turi būti sausi ir tvirtai sukibę. Paviršiai, kurie nebus gruntuojami, turi būti apsaugoti prieš dengiant gruntą.

Kalkinis - cementinis tinkas: Didelio įgeriamumo paviršius gruntuoti du kartus.

Gipsinis tinkas: Didelio įgeriamumo paviršius gruntuoti du kartus.

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti vieną kartą.

Betonas, gelžbetonis: Didelio įgeriamumo paviršius gruntuoti du kartus.

Plytų siena: Didelio įgeriamumo paviršius gruntuoti du kartus.

Netinkamas.

Plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai: Gruntuoti vieną kartą.

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

Naudojimas

Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus. Venkite perteklinio gruntavimo.

Pastabos

Dirbant su fasadais esant nepalankioms oro sąlygoms, būtina naudoti pastolių dangalus.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiemis atlikti bandymus. Visi techniniai duomenys pateikiami esant 20 oC temperatūrai. Šios temperatūros yra susijusios su oru, pagrindu ir naudojama medžiaga. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.