

RÖFIX[®]

Sistemi per costruire



RÖFIX
INSIDE SISICOLOR

Traspirante per davvero!

RÖFIX INSIDE SISICOLOR

Traspirante per davvero!



Pittura con tecnologia SiSi per interni

- Elevato potere coprente
- Facile applicazione ed eccezionale stendibilità
- Esente da emissioni e solventi
- Basso impatto olfattivo
- Superficie opaca, uniformante
- Lavabile
- Resistente all'abrasione
- Resistente al graffio



RÖFIX INSIDE SISICOLOR è una pittura per interni che combina le caratteristiche naturali del silicato di potassio con quelle dei silossani. RÖFIX INSIDE SISICOLOR ha un valore $S_p > 0,03 m$, di quasi quattro volte migliore rispetto alle tradizionali pitture murali per interni.

La traspirabilità è uno dei principali punti di forza dei materiali che contengono silicato di potassio accanto alla **resistenza alla proliferazione di muffe e all'umidità**.

Le pitture in silicato sono ad alta sostenibilità e resistenti all'invecchiamento grazie al legame con il supporto minerale.

RÖFIX INSIDE SISICOLOR offre anche vantaggi legati alla presenza di silossani nella composizione, così da ottenere una pittura idrorepellente, **resistente all'abrasione (classe 2 sec. EN 13300)** e facile da impiegare, con una grande gamma cromatica a disposizione, fermo restando l'uniformità del colore su tutte le tinte (**capacità coprente classe 1 secondo EN 13300**).

RÖFIX INSIDE SISICOLOR è certificato in **classe A+** per emissioni nocive TVOC.



Campi di impiego	RÖFIX INSIDE SISICOLOR		
Supporto	Stabilitura a calce	Cartongesso	Vecchie pitture stabili
Preparazione	RÖFIX PP 201	RÖFIX PRIMER COLOR RÖFIX PRIMER COLOR PLUS	-
Tempo di maturazione	12-24 ore	12-24 ore	12-24 ore
Applicazione 1° mano	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %
Tempo di attesa	4 ore	4 ore	4 ore
Applicazione 2° mano	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %

Campi di impiego	RÖFIX INSIDE SISICOLOR		
Supporto	Vecchie pitture leggermente sfarinanti	Macchie (fuliggine, nicotina, ruggine)	Intonaci a gesso/intonaci cemento/calcestruzzo
Preparazione	RÖFIX PP 401	RÖFIX PP 307	RÖFIX PP 401
Tempo di maturazione	12-24 ore	24 ore	12-24 ore
Applicazione 1° mano	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %	ruolo/pennello diluzione max. 30 %
Tempo di attesa	4 ore	4 ore	4 ore
Applicazione 2° mano	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %	ruolo/pennello diluzione max. 20 %

Per maggiori dettagli sulle tecniche di lavorazione vi invitiamo a consultare le nostre schede tecniche.

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com