

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

EXPERT PH56

Ручна штукатурка стартова цементно-вапняна



Сфера застосування

Універсальна дрібнозерниста штукатурна суміш призначена для ручного нанесення. Застосовується зовні та всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для ручного нанесення
- Стійка до сповзання

Спосіб застосування



Технічні характеристики

Артикул	456932
Упаковка	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	≈ 1,5 кг/м ² /мм
Товщина шару	8-25 mm

Склад

- Гідратоване вапно
- Мінеральний заповнювач
- Портландцемент

EXPERT PH56

Ручна штукатурка стартова цементно-вапняна

Умови проведення робіт

Використовувати при температурі від +5 °С до +25 °С. Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Після того, як стіни або бетонні елементи осядуть, дадуть усадку і висохнуть, можна приступати до оштукатурювання. Основа для оштукатурювання повинна бути міцною, жорсткою, без деформацій і не повинна мати слідів вологи. У випадку з бетонними основами, вони повинні бути очищені від мастил для опалубки.

Основа

Основа має бути очищена та належним чином підготовлена.
Цегла і перфорована цегла: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Бетон, залізобетон: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Елементи з газобетону: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Силікатна цегла: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Підготовка продукту

При необхідності обережно додайте воду. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування

Рівномірно нанести розчин товщиною шару не менше 8 мм на всю поверхню і розрівняти правилом. Остаточне вирівнювання (затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою) слід проводити після початку схоплювання. Захищати від морозу, опадів і надмірних температур під час роботи і висихання.

До уваги виконавців

За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою. При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні

накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.

Зберігання

Термін зберігання 12 місяців, при дотриманні правил зберігання

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.