

RÖFIX EPS-P 035

Izolaciona ploča za sokl

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja i za izolaciju perimetara.
Sa posebno izrađenom površinom.
Upotreba u staro- i novogradnji.
Podesno za staro-/novogradnju.

Karakteristike:

- optimalna izolaciona svojstva
- Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika
- Zadržavanje istog oblika i prilikom visokih temperatura i opterećenja
- ne sadrži HFCKW i HFKW

Ugradnja:




Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873
NAV šifra:	111325	111327	111328	111329	118886
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	5 Kom./jed.	4 Kom./jed.	3 Kom./jed.	3 Kom./jed.	2 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	2,5 m ² /jed	2 m ² /jed	1,5 m ² /jed	1,5 m ² /jed	1 m ² /jed
Debljina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Širina	1.000 mm				
Visina	500 mm				
Paropropustljivost μ	oko 60				
Koeficijent toplotne provodljivosti λD	0,031 W/mK				
Poprečna vučna čvrstoća	≥ 150 kPa				
Vodoupojnost	$< 0,03$ kg/m ² h				
Gustoća srednjeg sloja	oko 30 kg/m ³				
R-vrednost	2,9 m ² K/W	3,5 m ² K/W	4,1 m ² K/W	4,65 m ² K/W	5,25 m ² K/W
Temperatura podloge	> 5 °C				
Reakcija na požar	E (EN13501-1)				

Sastav: • Izolacija stiroporom od hidrofobne, oblikom određene tvrde pjenaste mase, proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX EPS-P 035

Izolaciona ploča za sokl

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.