

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Fixit 223

Саморазливна циментова шпакловъчна смес
СТ-C25-F6



Области на приложение

Минерална, хастарна мазилка и разтвор за изравняване. Армираща смес за топлоизолационната система с мазилка RÖFIX Aerogel, в комбинация с P 100 армираща мрежа. С ниско напрежение и якост. Не е подходящ за лепене на изолационни плочи. Минерален строителен продукт съгласно Приложение А към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство. Оптимална основа за варови и силикатни бои.


Свойства

- ECO -сертифицирано

Начин на обработка



Технически подаци

Артикулен номер	2000960170
EAN	9003304540853
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	40 Опак./палет
Зърнометрия	0-1,4 mm
Цвят	Светлосив
Добив/покривност	ок. 20 m ² /опак./mm
Добив в литри	20 L/опак.
Единица за потребление на вода	ок. 8,75 L/опак.
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm ²
Якост на натиск	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)
Якост на опън при огъване	≥ 1 N/mm ² (28 d)
Модул на еластичност	< 3 N/mm ²

Fixit 223

Саморазливна циментова шпакловъчна смес СТ-C25-F6

Артикулен номер	2000960170
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Плътност сухо състояние	ок. 1250 kg/m ³ 1250 kg/m ³
Време за обработка	60 min.

Основа на материала

- Фибри
- Хидратна вар
- Минерални леки добавки
- Бял цимент

Начин на обработка

При ръчна обработка разбърканият материал се нанася с малашка или мистрия.

При машинна обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки.

След като се нанесе мазилката се изтегля равнинно с мастар. След като стегне навреме се изпердашва, филцва или се нагряпява до готовност за полагане на следващо покритие.

След нанасяне се заглажда равномерно с мастар. С пердашка се нагряпява последващото покритие

Сертификати



Знак



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.