

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Fixit 223

Специален армиращ разтвор



#### Области на приложение

Минерална, хастарна мазилка и разтвор за изравняване. Армираща смес за топлоизолационната система с мазилка RÖFIX Aerogel, в комбинация с P 100 армираща мрежа.

С ниско напрежение и якост.

Не е подходящ за лепене на изолационни плочи.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение А към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство.

Оптимална основа за варови и силикатни бои.


#### Свойства

- ECO -сертифицирано

#### Начин на обработка



#### Технически характеристики

Артикулен номер	2000960170
EAN	9003304540853
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	40 Опак./палет
Зърнометрия	0-1,4 mm
Цвят	Светлосив
Добив/покривност	ок. 20 m <sup>2</sup> /опак./mm
Добив в литри	20 L/опак.
Необходимо количество вода	ок. 8,75 L/опак.
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Якост на натиск	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Якост на опън при огъване	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Модул на еластичност	< 3 N/mm <sup>2</sup>

## Fixit 223

Специален армиращ разтвор

Артикулен номер	2000960170
Дебелина на нанасяне min	5 mm
Дебелина на слоя - указания	мин. 5 mm
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Плътност сухо състояние	ок. 1250 kg/m <sup>3</sup>
Време за обработка	60 min

### Основа на материала

- Фибри
- Хидратна вар
- Минерални леки добавки
- Бял цимент

### Начин на обработка

При ръчна обработка разбърканият материал се нанася с малашка или мистрия.

При машинна обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки.

След като се нанесе мазилката се изтегля равнинно с мастар. След като стегне навреме се изпердашва, филцова или се нагряпява до готовност за полагане на следващо покритие.

След нанасяне се заглажда равномерно с мастар. С пердашка се нагряпява последващото покритие

### Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

### Общи указания

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.

### Сертификати



### Знак

