



TYNKOLIT-T 330

Aluskrohvi krunt

Rakendusvaldkonnad: Kruntimisvahend, mida kasutatakse aluspinna ettevalmistamiseks enne mineraalsete, akrüül-, mosaiikkrohvide pealekandmist, valmistatud akrüüldispersiooni baasil. Parandab krohvi nakkuvust aluspinnaga, annab aluspinnale vajaliku värvuse, ühtlustab imavust, kuid ei vähenda veeauru läbilaskvust. Võimalik toonida dispersioonpigmentidega.

Kruntimisvahend sobib sise- ja välistöödeks enne struktuurkrohvide pealekandmist ning dispersioonvärvidega värvimist. Parandab viimistlusmaterjalide nakkuvust aluspinnaga, annab aluspinnale vajaliku värvuse, ühtlustab imavust ja vähendab materjalikulu.

Omadused:

- Parandab krohvi nakkumist
- Lihtsustab krohvimist
- Veekindel ja külmakindel
- Aurule läbilaskev
- Pigmenteeritav

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418090225	5907418018151
Pakendi tüüp		
Kogus ühiku kohta	7 kg/EH	20 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Värv	Valge, pigmenteeritud	
Tarbimine	0,25 kg/m ²	
Töötemperatuur	5 - 25 °C	

Muud tehnilised andmed: **Kuivamisaeg:** umbes 4 tundi (temperatuuril +20 °C)
Täielikult 24 tunni jooksul

Materiaalne alus:

- Veest lahustuv akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Kvartspõhine täiteaine
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine:

Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Täiendav kruntimine pole vajalik
Lubisementkrohv: Kui imavus on suur, kruntige GRUNTOLIT-W 301-ga
Tsementkrohv: Täiendav kruntimine pole vajalik
Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Kipsplaat: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Töötlemine:

Seenest või muudest mikroorganismidest kahjustatud aluspinnad tuleb neutraliseerida vahendiga SEPTOBUD 1008

Krahhimis- ja ebaühtluste korral tasandatakse pind remondiseguga SPACHTEL ja REPARATURMÖRTEL 429. Remondisegu peab olema hästi kuivanud.

Tugevalt imavad pinnad tuleb kruntida sügavkrundiga Gruntolit-W 301.

Selleks, et aluspind ei paistaks krohvi alt läbi ja krohv kinnituks paremini, tuleb umbes 24 tundi enne krohvimist pind kruntida aluskrundiga TYNKOLIT-T 330 (looduslikult valge).

Enne kasutamist tuleb krunti segada. Kandke lahjendamata krunt pintsliga, harjaga või rulliga ühes kihis.

Keskmine kuivamisaeg on 24 tundi. Töö ajal ja kuivamise ajal tuleb seda kaitsta vihma, päikese kiirguse, tuule ja külma eest.

**KREISEL®**

TYNKOLIT-T 330

Aluskrohvi krunt

Töötlemistingimused:	Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.