



Fixit 166 SL

Gips-Maschinenputz super leicht

Anwendung: Fixit 166 SL ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten auf Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S aufzutragen. Bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei Auftragsstärken > 25 mm auf Beton, wird empfohlen, vorgängig eine horizontal aufgekämmte Haftbrücke, wie z.B. Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen.

Eigenschaften:

- Sehr leicht und ergiebig
- Wände und Decken
- Gleichmässiges Abbindeverhalten
- Superfeiner Deckenputz zum Spritzen
- Leichte Verarbeitung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Rationelles Arbeiten

Verarbeitung:



| Technische Daten: | | |
|---------------------------|---|-------------|
| Art.-Nr. | 2000141729 | 2000141730 |
| Verpackungsart | | |
| Einheit pro Palette | 24 EH/Pal. | |
| Menge pro Einheit | 20 kg/EH | 1'000 kg/EH |
| Wasserzugabe | 18 - 19 l/Sack | |
| Verbrauch | ca. 0,5 kg/m ² /mm | |
| Verarbeitungszeit | ca. 90 min | |
| Schichtdicke | mind. 10 mm, auf Betondecken mind. 5 mm | |
| Trockenrohdichte | ca. 550 kg/m ³ | |
| Druckfestigkeit (28 d) | ≥ 2 N/mm ² | |
| Biegezugfestigkeit (28 d) | ≥ 0,8 N/mm ² | |

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Naturgips, Kalkhydrat
- Zuschlagstoffe: Perlite, Kalkfiller
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Gips haltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.




Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Nachbehandlung: Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche, ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes regelmässig tägliches Stosslüften und Heizen zu unterstützen. Heizungen langsam steigend in Betrieb nehmen. Eine ungenügende Lüftung und Beheizung der Räume führt bei Gipsprodukten zu Pustelbildung, Sinterschichten sowie Schimmelbildung und fördert die Oxidation von nicht behandelten Metallen.



Fixit 166 SL

Gips-Maschinenputz super leicht

| | |
|---------------------------------|---|
| Lagerung: | Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern. |
| Zertifikate: |   |
| Weitere Hinweise: |  |
| Besondere Hinweise: | Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden. |
| Allgemeine Bestimmungen: | Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. |