

TECHNISCHE KAART

AFGEWERKT POLYMEER GLADMAKEN GM150

Gebruiksklare gladheid



Parameters

Een professionele plamuur voor verwerking met toeslagmaterialen (bijv. Graco) of een roller. Geschikt voor het aanbrengen van een ideaal gladde laag onder acryl, latex, emulsie, verven enz. en veredelde pleisters. Voor wanden en het plafonds van pleister van kalk-cement, gips, gipskalk en kalksteen, kalk e.d. of gemaakt van gipsplaat. Het product heeft een verhoogde flexibiliteit en hardheid, waardoor het ideaal is voor machinaal slijpen. Voor afwerkingsniveaus van Q2 tot Q4.

Properties

- Om machinaal aan te brengen.
- Aanbrengen met een gladmakende roller
- Perfect glad
- Thixotroop
- Verhoogde hardheid
- Elastisch

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	40389
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	18 kg/E
Unit per pallet	44 E/Pal.
Kleur	Wit
Verbruik	2 kg/m ² /mm
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa Beton ≥ 0,15 MPa Gipsplat
Verbindingstijd	ca. 24 h
Laagdikte	0-2 mm
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)

AFGEWERKT POLYMEER GLADMAKEN GM150

Gebruiksklare gladheid

Samenstelling

- Dolomiet
- Polymeren
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

De ondergrond moet droog, stabiel en vrij zijn van verontreinigingen zoals stof, roet, algen, uitbloeiingen etc. Met het aanbrengen van plamuur beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond onder de plamuur moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Alle ondergronden moeten optimale draagbaarheid, vaste en dichte structuur bezitten en vrij zijn van stof, vet, smeermiddelen, antiadhesieve middelen, vervenresten enz. Onstabiele pleisterlagen en deklagen, die onvoldoende hechtbaar zijn, dient men te verwijderen. Oppervlakken die met olie of met smeermiddelen zijn bedekt dient men nauwkeurig met water met detergent te verwijderen. Oppervlakken die met schimmel, mos of algen zijn bedekt, met preparaat SEPTOBUD 1008 bedekken en daarna onder hoge druk spoelen of mechanisch verwijderen. Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Glad beton: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310

gladde, licht absorberende ondergrond: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310

Voorbehandeling van de ondergrond

Voegen van verschillende soorten ondergronden, installatiegroeven en andere plaatsen die blootstaan aan structurele scheuren, moeten worden versterkt met glasvezelgaas.

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik, even roeren voor gebruik. Bij applicatie met een roller of machine is een kleine toevoeging van water mogelijk (max. 1,7%/verpakking) om de consistentie te verbeteren. Roer de inhoud van de container goed door voor gebruik en voordat u water toevoegt. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen. De duur van het uithardingsproces is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond. Bij lage temperaturen kunnen alle uithardings- en verwerkingstijden worden verlengd.

Gebruikswijze

Wanneer het nodig is meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag aanbrengen na het initiële binden van de vorige laag. Zodra de plamuurlaag volledig droog is, schuurt u machinaal of met de hand eventuele onvolkomenheden met schuurpapier of een doek.

Opmerkingen voor de uitvoering

Na het beëindigen van het werk de ruimte ventileren. Na het schuren van de toplaag moet het stof van het oppervlak worden verwijderd. Om een gelijkmatige absorptie te garanderen, is het aanbevolen om het volledige oppervlak voor te werken met een diep doordringende primer. Op de plamuur kunnen alle soorten verf worden gebruikt.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de

AFGEWERKT POLYMEER GLADMAKEN GM150

Gebruiksklare gladheid

buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.