



RÖFIX AS 340

Tekoča folija

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

RÖFIX AS 340 Tekoča folija se uporablja v zasebnih mokrih prostorih proti nepriskajoči vodi na tleh in stenah kor zatesnitev pod keramičnimi ploščicami in ploščami. Primerna je kot tesnilno sredstvo za obdelovanje v tekoči obliki na stiku z oblogami iz keramičnih ploščic in plošč v notranjih prostorih.
Za višje zahteve, zunanje površine in kot zatesnitev na bazenih priporočamo RÖFIX AS 345 Optiseal 1K.

Lastnosti materiala:

- Vodoobstojno
- Premošča razpoke
- Elastičen, prilagodljiv
- Dobra oprijemljivost

Obdelava:

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000569345	2000153184
NAV-Art. Nr.:	142848	132047
Način pakiranja		
Enota na paletu	72 EN/p	33 EN/p
Enota na paletu	7,5 kg/EN	15 kg/EN
Poraba	pribl. 1,2 kg/m ² /2P	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Gostota	1,5 kg/l	
sd-vrednost	1,2 m	
Možno oblaganje	24 h	
Dimenzija	Sloj 2 mm, 7 dni v zraku: 45% Sloj 2 mm, 7 dni v zraku + 3 dni v mokrem: 640%	
Natezna trdnost	pribl. 24 h	
Gostota strjenega betona (EN 12390-7) (ÖNORM B 3407:2022)		
Odpornost na trganje (film 2mm / 7d shranjevanje zraka)	3,32 N/mm ²	
Odpornost na trganje (folija 2mm / 7d shranjevanje zraka + 3d shranjevanje vlage)	0,4 N/mm ²	
Temperatura podlage	≥ 5 - ≤ 25 °C	

Osnova materiala:

- Akrilna disperzija
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Priprava podlage:

Temeljito odstranimo ostanke malte in poškodovan beton.

Priprava materiala:

Vsebino dobro premešamo.



RÖFIX AS 340

Tekoča folija

Obdelava:	Zaščitni premaz proti vlagi nanese direktno iz posode na podlago z čopičem, valjčkom ali gladilko.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Pri kritičnih podlagah in prehodih lahko izboljšamo delovanje produkta tako, da premaz ojačamo s tanko mrežo iz steklenih vlaken. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevjo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!