

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT 980

Mortar zidărie aparentă M5



Domenii de utilizare

Pentru realizarea zidăriei aparente în unul sau două straturi, cu finisare finală a rosturilor.

Proprietăți

- Randament ridicat
- Rezistență ridicată la intemperii
- Aplicare mecanizată optimă
- Rezistă la ploi puternice
- Ușor de aplicat cu mistria

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000006829
EAN	4038502100627
Nr. taxă vamală	32149000
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Granulație	0-3 mm
Culoare	gri
Randament litri	19 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 4,5 L/UM
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	$\leq 1,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min} 0,5$
Rezistență la compresiune	$\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11

HASIT 980

Mortar zidărie aparentă M5

Număr articol	2000006829
Grupa Mortare	M5 EN 998-2 MG IIa DIN 1053

Compoziție

- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Făină Märker-Trass(din regiunea Nördlinger Ries)
- Mineral
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura aerului și a suportului nu trebuie să fie mai mică de +5 °C sau mai mare de +30 °C. În timpul aplicării și întăririi materialului, dar cel puțin timp de 7 zile, se protejează împotriva înghețului. Pentru a preveni o deshidratare prea rapidă a mortarului proaspăt de zidărie cauzată de soare puternic (temperatură ridicată a suprafeței) și/sau vânt (risc de formare a fisurilor, scăderea umidității), sunt necesare măsuri speciale de protecție/tratament ulterior.

Pregătirea suportului

Căramizile înghețate nu pot fi utilizate. Blocurile uscate, puternic absorbante se umezesc înainte de zidire.

Pregătire

Un sac de mortar de zidărie se amestecă 2 minute mecanizat.

Informații punere în operă

Nu amestecați cu alte materiale. Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore.

Punere în operă

Aplicarea mortarului se face cu o gletieră canelată sau cu un dispozitiv de transport mortar. Excedentul de mortar se îndepărtează imediat. După zidire se rostuieste cu instrumentele adecvate. Căramizile aparente se zidesc cu mistrie adecvată. Mortarul de zidărie se amestecă cel mai eficient în stația de malaxare mortare. Mortarul malaxat este ridicat cu bena la zona de lucru și turnat în cuva de mortar. Dacă se aplică mortarul mecanizat trebuie respectată consistența.

Informații pericole

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.

Depozitare

A se păstra într-un loc uscat și protejat de umiditate. Depozitat corect în recipiente nedeschise, produsul are un conținut scăzut de crom în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 CE Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă. Termen de valabilitate minim 12 luni de la producție (data producției este imprimată pe ambalaj).

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea

HASIT 980

Mortar zidărie aparentă M5

acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Având în vedere caracterul natural al materiilor prime și al diferitelor puncte de producție nu poate fi asigurată o constanță a tonului de culoare între livrări. La livrări suplimentare trebuie verificat tonul de culoare înainte de utilizare.