



## TYNK 561L

Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki

**Obszar zastosowań:** Zaprawa do maszynowego lub ręcznego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich tynków wewnątrz pomieszczeń.  
Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, z elementów ceramicznych (cegła, pustaki), betonu komórkowego, wapienno-piaskowych, betonowych i innych. Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska pod gładzie, płytki, tynki dekoracyjne, farby.

**Właściwości:**

- Wodoodporny
- Drobnoziarnisty
- Lekki
- Gładka powierzchnia
- Do wewnątrz
- Paroprzepuszczalny

**Sposób użycia:**



Dane techniczne		
Art. nr.	30068	30095
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	30 kg/szt	1.000 kg/szt
Ilość na palecie	40 Jed/pal.	
Kolor	szary	
Uziarnienie	0 - 0,6 mm	
Zużycie	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Czas obróbki	ok. 180 min	
Grubość warstwy	5 - 25 mm	
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI	≤ 0,0002 % (2ppm)	
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 7,8 l/worek	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry	< 0,45 W/mK	
Reakcja na ogień, klasa	A1	
Klasa zaprawy (EN 998-2)	CS II	

**Produkt zgodny z:** • EN 998-1

**Skład:**

- Cement portlandzki
- Wapno hydratyzowane
- Perlit
- Kruszywo kwarcowe
- Dodatki uszlachetniające

**Przygotowanie podłoża:** Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Zaleca się sprawdzić wilgotność podłoża przed wykonaniem prac tynkarskich.

**Rodzaje podłoża:**

**Cegły i pustaki ceramiczne:** w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550

**Elementy z betonu komórkowego:** Zagruntować środkiem GRUNTOBET 310

**Błoczeki silikatowe:** w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550

**Betony, żelbety:** w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550



## TYNK 561L

Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki

<b>Przygotowanie produktu:</b>	Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minut. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
<b>Sposób użycia:</b>	Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię warstwą 5-25 mm i wyrównać łata. Ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z tworzywa sztucznego, gąbką lub filcową) wykonać po rozpoczęciu jego wiązania. W przypadku konieczności nakładania kilku warstw, kolejną nakładać po wstępnym związaniu poprzedniej (po ok. 24h)
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do tynkowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się, nie może nosić śladów wilgoci. W przypadku podłoża betonowych należy je pozbawić środków antyadhezyjnych, olejów stosowanych do deskowania.
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	W czasie prac i wysychania pomieszczenia wentylować, ale chronić przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie. W razie potrzeby, tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą.
<b>Przechowywanie:</b>	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.
<b>Wskazówki ogólne:</b>	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.