

TECHNICKÝ LIST (TL)

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Hydrofobizační nátěr



Oblast použití

Transparenční hydrofobizační přípravek určený k hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů ve venkovním i vnitřním prostředí. Vhodný pro fasády, betonové konstrukce tak i pro minerální omítky, přírodní kámen, cihly, vápenopískové cihly, sádkartón a minerální barvy.

Vlastnosti

- Bezbarvý, transparentní
- Vysoká odolnost vůči vodě
- Snižuje riziko růstu mechu, řas a hub

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000141858	2000023052
Balení		
Množství na balení		10 L/Bal.
Barva		transparentní
Spotřeba		ca. 0,2 L/m²/A.
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Otevřenost pro difúzi par	Vyšší paropropustnost	
Specifická váha	1 kg/L	
Teplota podkladu	5 °C	

Materiálové složení

- Mikroemulze silikonové pryskyřice

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Hydrofobizační nátěr

Podmínky zpracování

Při zpracování a v době schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C.

Až do úplného vyschnutí chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a nevystavovat vlhkosti (děšť).

Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, stabilní a bez výkvětů, separačních činidel a nečistot všeho druhu.

Příprava podkladu

Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny. Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny. Pevně přidržené oleje, fermezové a disperzní barvy, nikotin, saze a vodní skvrny omyjte amoniakem popřípadě napenetrujte systémovým penetračním přípravkem.

Příprava materiálu

Připraveno k okamžitému použití

Informace o zpracování

Přidržnost následných nátěrů může být zhoršena na vysoce hutných, nesavých a hladkých betonových podkladech. Neředit vodou

Zpracování

Jako nátěr: výrobně připravená, neředěná impregnace se nanáší ve 2 vrstvách způsobem čerstvý do čerstvého pomocí štětce nebo válečku popřípadě stříkáním nebo poléváním s dostatečným množstvím.

Přílehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.

Skladování

Skladovat v chladu. Chránit před mrazem. Skladujte minimálně 24 měsíců.

Všeobecné informace

Technické parametry se vztahují k základním produktům. Odchylky od technických vlastností jsou možné v důsledku tónování a barvení. Uvedené charakteristické hodnoty jsou průměrné hodnoty. Při aplikaci na podklady, které zde nejsou popsány, je nutné se s námi poradit. Barevné odstíny se mohou při doobjednávání nebo ve vztahu ke vzorníku mírně lišit.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.