

TEHNIČKI LIST

RÖFIX RENOTECT

Univerzalna noseća ploča



Područja primene

Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primeniti, malterisati, sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. Sa obe strane obložena staklenom mrežicom. Nosiva ploča za renoviranje oštećenog maltera i TIS fasada. Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. Za izvođenje nadvoja. Za izvođenje nadvoja iznad otvora građevine (prozori, vrata) sa žaluzinama Nosiva ploča za keramiku i limove

Karakteristike

- Neznatna težina
- Jaka mehanička otpornost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Univerzalna upotreba

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148191	2000148192	2000148193
EAN	9003304193004	9003304193035	9003304193080
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.		
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.	36 Jed./pal.	
Potrošnja	oko 1,04 g/m ²		oko 0,32 g/m ²
Izdašnost	oko 0,96 m ² /jed./cm		oko 3,13 m ² /jed.
Dužina	2400 mm	1200 mm	2500 mm
Širina	1200 mm	800 mm	1250 mm
Debljina izolacije	12 mm	20 mm	
Reakcija na požar	B1 DIN 4102		
Difuzija vodene pare	oko 11		
Toplotna provodljivost	oko 0,09 W/mK		
E - modul	oko 1600 N/mm ²		

RÖFIX RENOTECT

Univerzalna noseća ploča

Br. art.	2000148191	2000148192	2000148193
Specifična težina	500 kg/m ³		
Temperatura podloge	5 °C		

Sastav

- Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja
- Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom.

na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam