



ROFIX RENOTECT

Univerzalna noseća ploča

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primeniti, malterisati, sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. Sa obe strane obložena staklenom mrežicom.
Nosiva ploča za renoviranje oštećenog maltera i TIS fasada. Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. Za izvođenje nadvoja.
Za izvođenje nadvoja iznad otvora građevine (prozori, vrata) sa žaluzinama
Nosiva ploča za keramiku i limove

Karakteristike:

- Neznatna težina
- jaka mehanička opteretivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Univerzalna upotreba

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148191	2000148192	2000148193
NAV šifra:	119300	119303	119308
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	60 Kom/pal.	36 Kom/pal.	36 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.		
Debljina	12 mm	20 mm	20 mm
Dužina	2.400 mm	1.200 mm	2.500 mm
Širina	1.200 mm	800 mm	1.250 mm
Potrošnja	oko 1,04 g/m ²	oko 1,04 g/m ²	oko 0,32 g/m ²
Izdašnost	oko 0,96 EH/m ² /cm	oko 0,96 EH/m ² /cm	3,13 m ² /jed
Specifična težina	oko 500 kg/m ³		
Paropropustljivost μ	oko 11		
Toplotna provodljivost λ10,suvo	oko 0,09 W/mK		
E - modul	oko 1.600 N/mm ²		
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)		

Sastav:

- Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom
- Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna noseća ploča

!Zur Erstellung von zusätzlichen Bohrungen zur Aufnahme der Dübelteller!:



Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.