

SCHEDA TECNICA

ROFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe




Campi di applicazione

Per sigillatura di fughe di masselli autobloccanti in calcestruzzo, di lastre in pietra naturale nonché di pavimentazioni in selciato in letto di sabbia o pietrisco non legato. Per pavimentazioni soggette a transito medio-basso, quali ad es. ingressi di case, aree di parcheggio, zone pedonali, marciapiedi, rampe. Prodotto pronto all'uso, non prevede l'aggiunta di additivi.

Caratteristiche

- Dopo 24 ore dalla bagnatura è in grado di resistere a eventuali piogge improvvise
- Impedisce quasi totalmente la proliferazione di erbacce e nidi di insetti
- Per nuove pavimentazioni o ristrutturazioni
- Resistente alla presenza dell'acqua e del gelo
- Flessibile nel tempo e capace di compensare i movimenti
- Pronto all'uso

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000964316	2000964317	2000964318	2000964313	2000964314
EAN	9003304558612	9003304558629	9003304558643	9003304558582	9003304558599
INFO	Resa: ca. 6,5 m²/cf. su fughe con larghezza ± 5 mm su massello di spessore 6 cm. la resa può variare a seconda della geometria del massello, della conformazione delle fughe e della tipologia di pavimentazione.				
Imballaggio					
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Unità per bancale	54 unit/Pal.				
Granulometria	0-0,8 mm	0-1,4 mm	0-3 mm	0-0,8 mm	0-1,4 mm
Colore	Beige			Grigio scuro	
Spessore fughe	4-15 mm				
Calpestabile	> 4 h				
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.				

RÖFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe

Codice articolo	2000964315	2000964320	2000964321
EAN	9003304558605	9003304558674	9003304558681
INFO	Resa: ca. 6,5 m²/cf. su fughe con larghezza ± 5 mm su massello di spessore 6 cm. la resa può variare a seconda della geometria del massello, della conformazione delle fughe e della tipologia di pavimentazione.		
Imballaggio			
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Unità per bancale	54 unit/Pal.		
Granulometria	0-3 mm	0-1,4 mm	0-4 mm
Colore	Grigio scuro	grigio naturale	
Spessore fughe	4-15 mm		
Calpestabile	> 4 h		
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.		

Materiale di base

- Sabbie selezionate
- Legante polimero
- Additivi per migliorare l'adesione e le caratteristiche di lavorabilità

Condizioni di lavorazione

La struttura deve essere progettata secondo la tecnica nota e secondo gli standard consolidati (sottostruttura, posa letto pendenza per l'evacuazione dell'acqua di superficie, sistemi di drenaggio, ecc).

La superficie delle lastre e gli spazi, sul/nei quali il prodotto viene posato deve essere completamente asciutta. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura dell'ambiente e del supporto deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

Avvertenze di lavorazione

Applicata e costipata a secco. Una volta inumidita si rapprende con l'asciugatura garantendo una sigillatura semplice, pulita e rapida. Effettuare la lavorazione solamente in previsione di bel tempo. Nel caso di precipitazioni inattese durante il periodo di essiccamento, si raccomanda di proteggere temporaneamente la superficie

con un telo. Togliere il telo alla fine della pioggia. Per le operazioni di pulizia non è consentito l'uso di getti d'acqua in alta pressione.

Lavorazione

DEPOSIZIONE: la posa della sabbia polimera deve essere eseguita esclusivamente su pavimentazione completamente asciutta, già posata e adeguatamente compattata mediante piastra vibrante dotata di tappetino protettivo (e.g. in teflon) con passaggi incrociati. Prima dell'impiego, rimescolare a secco il contenuto dei sacchetti all'interno di un contenitore pulito per ottenere una miscela omogenea. Distribuire la sabbia polimera sulla pavimentazione e riempire completamente le fughe mediante scopone a setole rigide, lavorando in più direzioni fino al loro completo riempimento. Compattare nuovamente la pavimentazione con una piastra vibrante dotata di tappetino protettivo (e.g. in teflon) e procedere al rabbocco delle fughe fino a riempimento. Rimuovere accuratamente tutto il materiale residuo dalla superficie mediante scopa a setole morbide; completare la pulizia con un soffiatore a bassa intensità, evitando l'asportazione della sabbia presente nelle fughe. Prima della bagnatura, la superficie deve risultare perfettamente pulita e priva di residui. **BAGNATURA:** attivare il legante mediante bagnatura uniforme con getto d'acqua nebulizzato, effettuando passaggi successivi fino al completo assorbimento dell'acqua da parte delle fughe, evitando getti

ROFIX OUTSAND

Sabbia polimera per fughe

diretti, ad alta pressione, ristagni e fenomeni di dilavamento. E' importante che l'acqua sia penetrata per tutta l'altezza del rivestimento. Per verificare, utilizzare un punteruolo per incidere la fuga in profondità e osservare la presenza di grumi e non di polvere. Dopo verifica, richiudere il solco. In caso di ampie superfici, fare più prove di verifica. Se necessario ripetere quindi la bagnatura.

ASCIUGATURA E PRESA: Lasciare a riposo la pavimentazione senza sottoporla a camminamento per almeno 4 ore circa, a traffico leggero per almeno 72 ore. Più il tempo di indurimento è lungo, in condizioni asciutte e calde, migliore sarà la qualità del prodotto e la sua durata nel tempo, soprattutto per le fughe larghe. La temperatura minima per l'applicazione è di 5 °C. Tuttavia, temperature basse, elevata umidità, o condizioni climatiche sfavorevoli possono prolungare i tempi di asciugatura e di presa. Nel caso di precipitazioni inattese durante il periodo di essiccamento, si raccomanda di proteggere temporaneamente la superficie con un telo. Togliere il telo alla fine della pioggia.

Considerazioni su pericoli

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.